



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 2700 Vernis Mat Aqueux pour l'Intérieur.

Propriétés du produit

Kapci 2700 est un vernis Mat aqueux de base à l'eau qui fournit d'une résistance optimale aux chimiques maisonneries lorsqu'il est utilisé en conjonction avec Kapci 2180 Sealer aqueux de ponçage. Le produit est excellent pour la cuisine, les cabines des salles de bains, les meubles et les menuiseries intérieures quand une finition Mate est désirée.

Brillance : 15 - 20 GU (Angle 60°)

Couverture théorique : 4 -5 m²/l par une couche

Produits relatifs à l'application

Kapci 2700 Vernis Mat Aqueux.


L'eau déminéralisée (L'eau DI), L'eau Potable.

Point d'attention : Il est toujours préconisé d'ajouter de l'eau déminéralisée que de l'eau potable.

Préparation des surfaces et des supports

Kapci 2700 Vernis Mat aqueux est appliqué sur les surfaces en bois précédemment traitées à Kapci 2180 sealer aqueux de ponçage. Le sealer doit être poncé avec un papier abrasif P500 préalablement à appliquer vernis Mat aqueux.

Application



Proportion de mélange :

Kapci 2700 Vernis Matt Aqueux 100%

L'eau déminéralisée (L'eau DI), L'eau Potable. 10%



Les Réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Nombre de couches :

Appliquez en 2 seules couches.



Temps de séchage :

Séchage jusqu'à toucher : 2h/25°C

Séchage intégral et complet : 4-5 H//25°C

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

Une année à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales. Conserver le produit à température de 5°C à 35°C.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.