



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٧٢٠ – ورنيش مائي 1K – لامع – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي ٢٧٢٠ هو ورنيش مائي 1K لامع يجف بدون مصطب وصمم لمقاومة كيماويات المنازل – ويستخدم بعد تطبيق السيكلر المائي ٢١٨٠، هذا المنتج مناسب جدا لدهانات المطابخ وكبائن الحمامات والاثاث المنزلي وكذلك الأعمال الخشبية الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م^٢/لتر
٨٠ حد أدني
٤-٥ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي ٢٧٢٠ المائي (لامع)
ماء مقطر أو ماء الصنبور

ملحوظة: يوصى باستخدام الماء المقطر أفضل من ماء الصنبور.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٢٧٢٠ يتم تطبيقه علي الأسطح الخشبية المرشوشة مسبقا بسيكلر مائي كابسي ٢١٨٠ (يرجى الرجوع للنشرات الفنية الخاصة بكابسي سيكلر ٢١٨٠). في حالة تلوين الخشب يتم إستخدام صبغة كابسي ٢٨٠٠ قبل رش السيكلر المائي.

يجب تجهيز الخشب وصنفرته بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وذلك قبل تطبيق السيكلر المائي ٢١٨٠
بعد تطبيق السيكلر المائي ٢١٨٠ يتم الصنفرة باستخدام صنفرة ٥٠٠ ثم يتم تطبيق كابسي ٢٧٢٠ الورنيش المائي اللامع في حالة دهان الأسطح القديمة يتم إزالة الدهان القديم ويتم صنفرة السطح بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ يتم إزالة الأتربة و الشوائب من السطح قبل رش كابسي ٢٧٢٠. في حالة الضرورة يتم رش السيكلر المائي كابسي ٢١٨٠ قبل رش الورنيش كابسي ٢٧٢٠.

نسبة الخلط بالحجم	بالرش	بالفرشاة
كابسي ٢٧٢٠	%١٠٠	%١٠٠
ماء مقطر	%١٠	%٥

التطبيق:

ورنيش كابسي ٢٧٢٠ لامع – خارجي يتم رشه ٢ – ٣ طبقة بالرش أو بالفرشاة. يتم الانتظار ٥ – ١٠ دقائق بين رش الطبقات
يتم استخدام مسدس رش : ١,٣ – ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ٢ س
جفاف نهائي ٦ – ٥ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

اسنة من تاريخ الانتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .