KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Kapci 2720 Vernis Haut Brillant Aqueux pour l'Intérieur

Propriétés du produit

Kapci 2720 est un vernis haut brillant aqueux de base à l'eau qui fournit une résistance optimale aux chimiques maisonneries lorsqu'il est utilisé en conjonction avec Kapci 2180 Sealer aqueux de ponçage. Le produit est excellent pour la cuisine, les cabines des salles de bains, les meubles et les menuiseries intérieures quand une finition brillante est désirée.

Brillance : minimum 80 GU (Angle 60°).
Couverture théorique : 4 -5 m^2/l par une couche.

Produits relatifs à l'application

Kapci 2720 Vernis Haut Brillant Aqueux.
L'eau déminéralisée (L'eau DI), L'eau Potable.

Point d'attention : Il est toujours préconisé d'ajouter de l'eau déminéralisée que de l'eau potable.

Préparation des surfaces et des supports

Kapci 2720 Vernis Matt aqueux est appliqué sur les surfaces en bois précédemment traitées au Kapci 2180 sealer aqueux de ponçage. Le sealer doit être poncé avec un papier abrasif P500 préalablement à appliquer vernis haut brillant aqueux.

Application



Proportion de mélange :
Kapci 2720 Vernis Haut Brillant Aqueux 100%
L'eau déminéralisée (L'eau DI), L'eau Potable. 10%

Appliquer en deux seules couches.

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel



Temps de séchage :
Séchage jusqu'à toucher : 2h/25°C
Séchage intégral et complet : 5-6 H//25°C

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

Une année à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales. Conserver le produit à température de 5°C à 35°C.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.