Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Kapci 2820 Teinture pour bois

Propriétés du produit

Kapci 2820 est une teinture pour bois concentrée de base solvant. Elle est spécialement conçue pour la coloration de surfaces en bois avant d'appliquer des finitions transparentes nitrocellulosiques, synthétiques, polyesters et polyuréthanes quand la tenue naturelle du bois est désirée. Elle pénètre le bois nu, fournit un séchage rapide et une bonne solidité à la lumière et peut être utilisée pour la coloration des surfaces en bois intérieures. Le produit est offert en une palette de nuances selon la charte des couleurs de teintures pour bois Kapci.

Couverture théorique : 8 - 10 m^2/l par une couche

Produits relatifs à l'application

Kapci 2820 Teinture de bois.
Kapci 526 Diluant Nitrocellulosique/ ou de Térébenthine.

Préparation des surfaces et des supports

Poncer la surface en bois solide avec papier abrasif P80-P120. Pour MDF, le contre-plaqué ou vernis, utiliser d'un papier abrasif plus fin P150 ou P180. Souffler loin la poussière et dégraisser la surface.

Application

	Proportion de mélange : Mélanger une partie de Kapci 2820 teinture de bois à deux parties de Kapci 526 diluant nitrocellulosique, de l'eau ou de l'alcool pour obtenir la même couleur comme l'échantillon.
	Appliquer des couches multiples par un pinceau de peinture ou par un chiffon non pelucheux pour obtenir la nuance désirée.
	**Temps de séchage :** Séchage jusqu'au recouvrement : 15 - 20 min/25°C

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

KAPCI COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Remarques supplémentaires

1. Kapci 2820 doit être bien agitée avant l'utilisation.
2. La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.