



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٢٨٢٠ - صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة كابسي ٢٨٢٠ صممت خصيصا لتلوين الخشب قبل دهانات الألكيد أو النيتروسيلايلوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نريد الحصول علي الشكل الطبيعي للخشب، صبغة كابسي ٢٨٢٠ تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم للأسطح الخشبية الداخلية. يوجد العديد من الألوان الخاصة بالصبغة كابسي ٢٨٢٠ في فاتورة الألوان.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد م²/لتر ٨ - ١٠ (بدون تخفيف) / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٢٨٢٠ صبغة أخشاب
كابسي ٥٢٦ (نيتروسيلايلوز ثنر) أو ترينتين.

ملاحظة:

- ١- في حالة إستخدام الترنتينة كمخفف يكون الجفاف أبطأ.
- ٢- يجب رج العبوة قبل الإستخدام.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة كابسي ٢٨٢٠ مناسبة للتطبيق علي الأسطح الخشبية المرنة أو الصلبة. يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وبالنسبة لأنواع الخشب MDF و الأيلكاش و الخشب المضغوط يتم الصنفرة بصنفرة أنعم ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتم تنظيف السطح من الأتربة و الشحوم والزيوت قبل تطبيق كابسي ٢٨٢٠.

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي ٢٨٢٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نيترو سيلايلوز ثنر) / ترينتينه حتي ١٠٠%

التطبيق:

صبغة كابسي ٢٨٢٠ يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالقماش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

١٥ - ٢٠ د



نقاط أخرى:

معدل الفرد العملي تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة. كذلك سمك الدهان المطلوب.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.