

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

# Latico 3000 Adhésif pour marbre

# Description du produit

Latico 3000 Adhésif pour marbre est une colle pour marbre à deux composants à base de polyester insaturé, basée sur un système adhésif à séchage rapide spécialement formulé pour fixer le marbre / granit l'un à l'autre à l'aide de boulons pour fixer le marbre verticalement.

#### Utilisation recommandée

La colle de marbre est mieux convenable pour les réparations des artefacts en marbre/granit, par exemple :

- La fabrication de monuments et de souvenirs.
- Un travail de pilier.
- Des arches dans villas intérieur et extérieur.
- Le marbre sur la fixation de marbre.
- Le travail de réparation du remplissage des pores/des fissures en marbre.
- Pour fixer le marbre verticalement sur les extérieures des bâtiments.

#### Propriétés physiques

- reprisone projection	
Couleur	Transparent
Apparence	Pâte lisse transparente de consistance de beurre
Viscosité @30 deg.C	190 – 230 mpa /sec
Gravité spécifique	1.13 – 1.16 g/cm3
Consistance	Thixotropique, exempte de grumeaux et facile à étaler

### Matériaux d'application

Latico Marbre 3000.

Durcisseur.

# Propriétés du composite

- La vie en pot avec de 2-3% durcisseur : 6 8 minutes.
- L'endurcissement après 24H : 70.
- La puissance compressive : 20KN minutes.
- Temps de séchage à 25C. 10 12 minutes (Temps de manipulation).
- La guérison complète atteinte en 2 3 heures.



Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Date d'émission : Janvier 2025

#### Préparation de la surface

Enlever la couche lâche et faible sur le marbre et le granit et la surface en béton en utilisant un pinceau métallique.

## Instructions à l'usage

- Remuer l'enduit de marbre dans l'emballage pour le rendre homogène dans tout cas de séparation de phase ou de décantation douce.
- Mélanger l'enduit avec le durcisseur (100gm : 1-3gm) -3% par le bois du durcisseur mélangé avec le mastic de marbre (Si la température de climat est basse et (1 – 2%) de durcisseur si la température de climat est haute.
- Mélanger pour obtenir une homogénéité complète "Prendre une assiette propre en plastique ou en métal et un épandeur flexible de mastic pour mélanger".
- Appliquer le mélange en l'épaisseur propre (Cela est parvenue en une minute)
- Appliquer la colle de marbre peut être polie pour obtenir une finition brillante semblable à la surface appliquée.

## Stockage et durée de conservation

Une année ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil et en un endroit bien ventilé.

### Hygiène et Sécurité

- 1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
- 2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
- 3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
- 4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.