



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 333 Élégant

Description de produit et utilisation recommandée

Kapci 333 est une finition d'émail brillante alkyde. Elle fournit une finition durable avec une bonne rétention de brillance convenable à l'application sur les surfaces en métal, en bois et en ciment après le temps propre.

Propriétés physiques

Couleur:	Blanc et coloré selon le guide de couleur Kapci.
Viscosité	40-50 sec / ford cup 8
Contenu solide	57-65 %
Densité	0.93-1.20 gm/cm ³
Couverture	10 – 12 m ² / kg (Épaisseur sec de couche 40-50 μ)

Préparation de supports et de surfaces

Les supports métaux

- Ils doivent être préparés avec un décapage blast abrasif ou un nettoyage mécanique,
- Kapci élégant 333 doit toujours être appliqué sur un primaire anti corrosif ou le primaire de surface doit être sec et sans toutes les contaminations.

Les supports amiantes en bois, en ciment et en plâtre.

- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

Appliquer Kapci élégant 333 en deux couches.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025


Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Outils d'application

Le produit peut être appliqué par

Rouleau à peinture	Pinceau à peinture	Pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices L'embout de buse 0.015–0.021" Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60° La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)



Proportion de mélange

100% Kapci 333 élégant

10%-30% white spirit.

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial 3-h

Temps de recouvrement 24h

Temps de séchage final 24h

Notes générales

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
2. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
3. La surface doit être sèche et exempte de tout contaminations préalablement à l'application de la couche subséquente.
4. Le nettoyeur des outils d'application est white spirit.

Stockage et durée de conservation

Trois ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.