



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 4100 Adhésif liquide pour marbre

Description du produit

Kapci 4100 Adhésif pour marbre est une colle pour marbre à deux composants à base de polyester insaturé, basée sur un système adhésif au séchage rapide spécialement formulé pour fixer le marbre / granit l'un à l'autre.

Utilisation recommandée

La colle de marbre est mieux convenable pour les réparations des artefacts en marbre/granit, par exemple :

- La fabrication de monuments et de souvenirs.
- Le marbre sur la fixation de marbre.
- Le travail de réparation du remplissage des pores/des fissures en marbre.

Propriétés physiques

Couleur	Transparent
Apparence	Pâte lisse transparente de consistance de beurre
Viscosité @30 deg.C	2500 – 2800 Poises
Gravité spécifique	1.13 – 1.16 gm/cm ³
Consistance	Semi liquide, exempte de grumeaux et facile à étaler

Matériaux d'application

Marbre 4100.

Durcisseur.

Propriétés du composite

- La vie en pot avec de 2-3% durcisseur : 6 – 8 minutes.
- L'endurcissement après 24H : 70.
- La puissance compressive : 20KN minutes.
- Temps de séchage à 25C. 10 – 12 minutes (Temps de manipulation).
- La guérison complète atteinte en 2 – 3 heures.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Préparation de la surface

Enlever la couche lâche et faible sur le marbre et le granit et la surface en béton en utilisant un pinceau métallique.

Instructions à l'usage

- Mélanger Kapci 4100 au durcisseur (100gm : 1-3gm) -3% par le bois du durcisseur mélangé avec le mastic de marbre (Si la température de climat est basse et (1 – 2%) de durcisseur si la température de climat est haute.
- Mélanger pour obtenir une homogénéité complète " Prendre une assiette propre en plastique ou en métal et un épandeur flexible de mastic pour mélanger".
- Appliquer le mélange en l'épaisseur propre (Cela est parvenue en une minute)
- Appliquer la colle de marbre peut être polie pour obtenir une finition brillante semblable à la surface appliquée.

Stockage et durée de conservation

Une année à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil et en un endroit bien ventilé.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.