



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٤٦٠ – سيرفيسر نتروسيلولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

كابسي ٤٦٠ هو سيرفيسر نتروسيلولوزي أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم قبل الدهان النهائي
كابسي ٤٦٠ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري ٢٠/كجم ٥ - ٧ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٤٦٠ سيرفيسر نتروسيلولوزي أبيض
كابسي ٥٢٦ (نتروسيلولوز ثنر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٤٦٠ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها.
يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٨٠ أو ١٢٠ ثم يتم إزالة الأتربة الناتجة عن الصنفرة قبل رش السيرفيسر

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٤٦٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نتروسيلولوز ثنر) ٨٠%

التطبيق:

كابسي ٤٦٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة . يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان . وفي حالة إحتياج السطح للمزيد
يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات .
يتم رش أى من دهانات كابسي الملونة فوق كابسي ٤٦٠.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

وقت الجفاف كي يتم صنفرتة ٢-٣ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا
علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل