



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يونيو ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٤٦٥ – سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض

مواصفات المنتج:

كابسي ٤٦٥ هو سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض ذو قدرة عالية علي ملء السطح – سهل الصنفرة – يستخدم قبل الدهان النهائي . كابسي ٤٦٥ يتميز بتغطيته العالية وسطحه المستوي كما يتميز بقوة إلتصاقه علي أنواع مختلفة من الخشب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري ٥-٧ /كجم / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي ٤٦٥ سيرفيسر نترولوسيلولوزي أبيض
كابسي ٥٢٦ (نترولوسيلولوز ثنر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي ٤٦٥ يستخدم للأنواع المختلفة من الأخشاب كالأبلكاش و MDF وغيرها.
يتم صنفرة الخشب بصنفرة ٨٠ أو ١٢٠ ثم يتم إزالة الأتربة الناتجة عن الصنفرة قبل رش السيرفيسر

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي ٤٦٥ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نترولوسيلولوز ثنر) ٨٠%

التطبيق:

كابسي ٤٦٥ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة . يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان . وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات .
يتم رش أى من دهانات كابسي الملونة فوق كابسي ٤٦٥.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

وقت الجفاف كي يتم صنفرتة ٢ س



نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.



KAPCI
COATINGS

٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل