



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 770 Élégant

Description du produit

Kapci 770 est un émail semi brillant à séchage rapide convenable à toutes les applications sur le métal, le bois et les murs.

Propriétés physiques

Couleur:	Blanc et coloré selon le guide de couleur Kapci.
Viscosité	24 - 26 sec / ford cup 8
Contenu solide	57 - 67 %
Densité	1.22 - 1.26 gm/cm ³
Brillance	Semi – brillant.
Couverture	10 – 12 m ² / kg (Épaisseur sec de couche 40-50 μ)

Préparation des supports et des surfaces

- Kapci 770 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les feuilles amiantes en ciment.
- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

Appliquer Kapci élégant 770 après la dilution à white spirit de 10% à 30% pour parvenir à la viscosité d'application convenable.

Outils d'application

Un rouleau à peinture	Un Pinceau à peinture	Une pulvérisation
Recommandé		Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Les données directrices L'embout de buse 0.015–0.021" Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60° La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)
--	--	---

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial 3-4 h
Temps de séchage final 24h

Notes générales.

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
4. La surface doit être sèche et exempte de tout contaminations préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est white spirit.

Stockage et durée de conservation

Trois ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.