



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 780 Reflète

Description du produit

Kapci 780 Reflète est un produit hydrodiluable (à base de l'eau) spécialement conçu pour donner un effet métallique décoratif attirant. Grâce à sa haute durabilité, il est recommandé pour l'ensemble d'utilisation extérieure et intérieure.

Caractéristiques de produit

- Lavable.
- Facilement appliqué.
- Facilement teinté.

Propriétés physiques

Couleur	Selon KAPCI
Contenu solide	Guide de couleur
Densité	42±3%
Couverture	50±0.03 gm/cm ³
Couleur	12 -15 m ² /kg, Par un pistolet pulvérisateur. 15-25 m ² /kg, par une mousse en éponge, par la forme de caractère.

Préparation des supports et des surfaces

- Kapci 780 est recommandé pour l'application sur les briques, le plâtre, le béton et les feuilles amiantes en ciment.
- Enlever tous les lâches, les peintures défectueuses, les résidus de poudre ou de poussière.
- Réparer les craques, les surfaces inégales avec un apprêt ou un surfaceur convenable.
- Lisser les zones de l'enduit et de l'apprêt avec des papiers abrasifs.
- Les surfaces peintes doivent être nettoyées soigneusement, séchées et exemptes de contaminations, graisses et d'autres matières étrangères.
- Éviter le peindre quand l'humidité de contenu et alcalinité des murs sont encore hautes.

Application

Pour les surfaces nouvelles en ciment.

1. Appliquer Kapci 751 en une seule couche.
2. Appliquer Kapci 750 en deux ou trois couches croisées.
3. Le ponçage de la surface.
4. Appliquer Kapci 730 en une ou en deux couches.
5. Appliquer Kapci Super ou Kapci Lux (Précédemment teints selon la finition désirable) en une ou en deux couche. Assurer une surface lisse.
6. Appliquer Kapci 780 en une couche après la dilution à l'eau pour parvenir à la viscosité d'application.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

7. Pistolet pulvérisateur : 40% Dilution ; une mousse en éponge : 10% ; forme de caractère 30% dilution.

Temps de séchage à 25 °C & 60%R.H



Temps de séchage initial	2 h
Temps de recouvrement	6 h
Temps de séchage final	24 h

Outils d'application

Un rouleau à a peinture, une éponge, une mousse, une forme de caractère, un pistolet pulvérisateur ou tout autre outil pour donner une finition désirée.

Nettoyeur des outils d'application

L'eau

Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.