

لاتيكو ٥٢٥٠ معجون بولى استر خفيف


وصف المنتج :

لاتيكو ٥٢٥٠ هو معجون بولى استر خفيف يصلح للأغراض العامة للتطبيق وخصوصا للأسطح الكبيرة (لكثافته القليلة) وذلك لقدرته على المائ مقارنة بالمعاجين عالية الكثافة . يعتبر لاتيکو ٥٢٥٠ هو أفضل اساس لنظام دهانات لاتيکو كما يتميز بسهولة التطبيق والصنفرة.

الأسطح المناسبة للدهان :

لاتيكو ٥٢٥٠ يصلح للتطبيق على انواع مختلفة من الاسطح مثل الحديد , الحديد المجلفن, الالومنيوم , الفير جلاس (GRP) و الدهان القديم بعد التجهيز الجيد و الصنفرة . قبل تطبيق المعجون يجب تطهير السطح باستخدام كاسى ٦٠٥ لإزالة جميع الاتربة الناتجة بعد الصنفرة.

طريقة التطبيق :

١٠٠% معجون لاتيکو ٥٢٥٠ ٣-١ % مصطب المعجون نسبة الخلط بالوزن : ١٠٠ : ٣ - ١ %	
طريقة التطبيق: يتم التطبيق باستخدام سكينه المعجون المعدنيه. تستخدم السكينه البلاستيكيه لتطبيق المعجون على الاخراف والمنحنيات. عند الاحتياج لتطبيق اكثر من طبقه يجب ترك وقت جفاف بين الطبقات بدون الاحتياج للصنفرة. وقت الانتظار للمعجون (وقت العمل) ٤-٥ دقائق عند ٢٠°C.	
وقت الجفاف عند ٢٠°C: الجفاف للصنفرة: ٢٠-٣٠ دقيقه	
الصنفرة الجافه بالماكينه: ينصح بمراحل الصنفرة الجافه التاليه: ٨٠ - ١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠	
الصنفرة الجافه اليدويه: ينصح بمراحل الصنفرة الجافه التاليه: ٨٠ - ١٢٠ ثم الانتهاء ١٨٠	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ٥-٨ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان :

يمكن إعادة دهان معجون لاتيکو ٥٢٥٠ بعد الصنفرة. لضمان الحماية لفترات طويله ينصح بتطبيق برايمر ايبوكسى كاسى قبل تطبيق المعجون .

ملاحظات اخرى :

- للحماية من الصدأ على الاسطح المعدنية الكبيرة ينصح برش برايمر ايبوكسى 2K قبل تطبيق المعجون .
- للأسطح المعدنية الصغيرة حديد / الومنيوم / حديد مجلفن يمكن تطبيق المعجون مباشرة على السطح بعد اعداده بالصغرة جيدا وتطهيره.
- وقت الجفاف و وقت الانتظار للمعجون البولى استر يعتمد على درجة الحرارة و كمية المعجون.
- في درجة المنخفضة اضع ٢-٣% . في درجة الحرارة المرتفعة اضع ١%.
- يتم خلط المصلب مع المعجون جيدا لتجنب تكون فقاعات الهواء داخل المعجون
- يمنع تطبيق المعجون على ووش برايمر او برايمر بادئ Each او الدهانات ثرموبلاستيك اكريلك.
- يمكن تطبيق المعجون قبل تطبيق الـ ووش برايمر إتش برايمر او برايمر الايبوكسى.
- يتم اضافة المصلب الى المعجون بنسبة ١-٣% . اضافة نسبة المصلب اكثر (اكثر من ٣%) او اقل (اقل من ١%) يمكن ان يسبب مشكلة تغيير اللون او التبقيع.
- يمنع تطبيق الدهان النهائى (اكريلك او بيزكوت ...) مباشرة على المعجون.
- يمنع تطبيق المعجون بين طبقتين من الدهان النهائى.
- يمنع استخدام الصغرة بالماء مع المعجون.
- في الجو البارد ينصح بتسخين السطح المعدنى قبل التطبيق المعجون لتسريع الجفاف.
- يجب غسل جميع الادوات التى تم استخدامها في تطبيق المعجون على الفور بالثر.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/II(b) (250)230

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايرة طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: **IIb.b**) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٥٠ جرام/لتر.

قيمة المواد العضوية المتطايرة لهذا المنتج بعد الخلط هي ٣٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة :

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.