

لاتيكو ٥٧١٠ دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي

وصف المنتج

لاتيكو ٥٧١٠ هو دهان أكريليك بولي يوريثان ثنائي (يحتاج مصطب) الذى يستخدم لإعادة دهان السيارات الخاصة والمركبات العامة. لاتيکو ٥٧١٠ يتميز بأنه من أجود خامات الأكريليك بولي يوريثان على اللعة شديد التحمل مع معدل تغطية ممتاز. يستخدم لاتيکو ٥٧١٠ مع العديد من المصطبات التى تضمن لك الجودة العالية والتى تساعد فى تطبيق المنتج تحت مختلف درجات الحرارة

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيكو ٥٧١٠ يتم تطبيقه على السطح المعده بعناية مسبقا للدهان مثل الفلرات الثنائية والبرايمرات وكذلك الدهان القديم إذا كان بحالة جيدة. يتم صنفرة السطح قبل دهان لاتيکو ٥٧١٠ بصنفرة ٤٠٠ جافة أو صنفرة ٨٠٠ بالماء ثم يتم تطهير السطح بمظهر كاسي ٦٠٥ قبل التطبيق.

التطبيق

نسبة الخلط بحجم :

لاتيكو ٥٧١٠	لاتيكو مصطب	كاسي ثر
%١٠٠	%٥٠	%٣٠
	٥٦٠ سريع	٥٥٥٠ العادي
	٥٦٠٠ العادي	٥٥٦٠ البطئ
	٥٦٢٠ البطئ	




إستخدم مسطرة الخلط



لزوجة الرش : ١٨-١٦ ثانية (4 /DIN ٢٠ °م)



وقت الثبات عند ٢٠°م: ٤ ساعات



مسدس الرش:

الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخلى	قطر الفونيه	
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	المتوافق مع البيئة
٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٣-١,٢	HVLP
	٥٠ - ٤٥ (٣-٣,٥ بواز)	١,٣-١,٢	التقليدى




يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان :

يطبق المنتج برش ٢ وجه.
سُمك الدهان الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون.



وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ٥-١٠ دقيقة / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٠-١٥ دقيقة / ٢٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
وقت الجفاف عند ٢٠°م: ١٢ ساعة وقت الجفاف عند ٦٠°م: ٣٠ د	

ملاحظات عامة

إختيار المصلب

كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة و حجم السطح المراد دهانه.
يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.

التوصيات بالأسفل للإسترشاد

مصلب لاتيكو ٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة أقل من ٢٥ مئوية والمساحات الصغيرة
مصلب لاتيكو ٥٦٠٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
مصلب لاتيكو ٥٦٢٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة
ثر لاتيكو ٥٥٥٠ يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة
ثر لاتيكو ٥٥٦٠ يستخدم في درجة حرارة أعلى من ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة

إستخدام المعجل ٦٥١٠

كابسي ٦٥١٠ هو إضافة لتسريع الجفاف ويمكن إضافته على الخليط بنسبة تتراوح بين ١-٥% بالوزن قبل إضافة الثر ويجب ملاحظة أن إضافة ٦٥١٠ يقلل وقت الثبات الى ٢-٣ س
ملاحظة: ٦٥١٠ يجب خلطه مع المصلبات السريعة وكما يستخدم في معدل درجة حرارة من ١٠-٢٠ مئوية

إعادة الدهان

يتم إعادة الدهان بهد الجفاف الكامل

التلميع والتلميع

لاتيكو ٥٧١٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام صنفرة ٢٠٠٠ أو أنعمم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع.

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان 2K

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.