

## لاتيكو ٥٨٥٠ ورنيش أكريليك ثنائي



### وصف المنتج

ورنيش لاتيکو ٥٨٥٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي ( يحتاج مصلب ) صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت . ويتميز باللمعة العالية وقوة التحمل ويستخدم مع مصليات كاسبي المتعدة سواء كان لاتيکو ٥٦٠٠ العادى أو 5610 السريع أو ٥٦٢٠ البطئ . لا يضاف ثر للورنيش لاتيکو ٥٨٠٠ عند رشه مما يسهل عملية الرش كما أن سرعة الورنيش تجعله مناسب للتطبيق فى الأماكن ذات الإنتاجية العالية.

### الأسطح المناسبة للدهان

كاسبي ٥٨٥٠ يصلح للتطبيق على كاسبي بيز كوت أو لاتيکو بيز كوت أو دهان قديم فى حالة جيدة . ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنفرة المناسبة قبل البيز كوت . ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كاسبي ٦٠٥

### طريقة التطبيق

|                                                                                |                                       |                           |                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| نسبة الخلط بالحجم                                                              |                                       |                           |                     |   |
| لاتيكو ٥٨٥٠                                                                    | لاتيكو مصلب                           | كاسبي ثر                  |                     |                                                                                       |
| ١٠٠%                                                                           | ٢٥%                                   | ١٠-٢٠%                    |                     |                                                                                       |
|                                                                                | ٥٦٠ سريع<br>٥٦٠٠ العادى<br>٥٦٢٠ البطئ | ٥٥٥٠ العادى<br>٥٥٦٠ البطئ |                     |                                                                                       |
| إستخدم مسطرة الخلط                                                             |                                       |                           |                     |  |
| لزوجة الرش :<br>١٥-١٨ ثانية (4 /DIN ٢٠ °م)                                     |                                       |                           |                     |  |
| وقت الثبات عند ٢٠°م:<br>٢ ساعة                                                 |                                       |                           |                     |  |
| مسدس الرش                                                                      |                                       |                           |                     |  |
|                                                                                | الضغط عند مخرج الدهان                 | الضغط الداخل              | قطر الفونيه         |                                                                                       |
| المتوافق مع البيئة                                                             | ١,٣-١,٢                               | ٢٦-٢٩ بواز                | ٧,٠ بار (٨-١٠ بواز) |                                                                                       |
| HVLP                                                                           | ١,٣-١,٢                               | ٢٦-٢٩ بواز                | ٧,٠ بار (٨-١٠ بواز) |                                                                                       |
| التقليدى                                                                       | ١,٣-١,٢                               | ٤٥ - ٥٠                   | ٥٠ بواز (٣-٥,٣ بار) |                                                                                       |
| يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.                                |                                       |                           |                     |                                                                                       |
| عدد اوجه الدهان :<br>يطبق المنتج برش ٢ وجه.<br>سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون. |                                       |                           |                     |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>وقت الانتظار بين الطبقات:<br/>الانتظار بين الطبقات: ٣-٥ دقيقة / ٢٠°م<br/>الانتظار قبل الجفاف الحراري: ١٠-١٥ دقيقة / ٢٠°م</p> |  |
| <p><b>الجفاف ب IR :</b><br/>موجة قصيرة ٨-١٠ د<br/>*يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.</p> |  |
| <p>وقت الجفاف عند ٢٠°م:<br/>٦ ساعات<br/>وقت الجفاف عند ٦٠°م:<br/>٢٠-٣٠ د</p>                                                    |  |

## ملاحظات عامة

### إختيار المصلب

### وقت الجفاف

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.  
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سُمك طبقة الدهان.  
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥°م يؤثر في وقت الجفاف.

التوصيات بالأسفل للإسترشاد  
لاتيكو ٥٦١٠ السريع يستخدم في درجة حرارة من 18-20 مئوية والمساحات المتوسطة  
لاتيكو ٥٦٠٠ العادي يستخدم في درجة حرارة حتى ٢٥ مئوية والمساحات الكبيرة  
لاتيكو ٥٦٢٠ البطيء يستخدم في درجة حرارة حتى ٣٠ مئوية والمساحات الكبيرة

### التصليح والتلميع

ورنيش لاتيکو ٥٨٥٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصغرة باستخدام P2000 أو  
أنعم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع بعد ٢٤ س

### نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أي دهان 2K

### VOC (2004/42/EC)

2004/42/II(b)(840)670

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: IIB.b ) للمنتج الجاهز للتطبيق  
هي بحد اقصى ٨٤٠ جرام/لتر.  
قيمة المواد العضوية المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٦٧٠ جرام/لتر.

### تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوي عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.