

لاتيكو ٥٩٢٠ ورنيش أكريليك ثنائي




وصف المنتج

ورنيش لاتيکو ٥٩٢٠ هو ورنيش أكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب متوسط صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت . ويتميز باللمعة العالية وقوة التحمل ويستخدم مع مصلب لاتيکو ٥٦٠٥

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيکو ٥٩٢٠ يصلح للتطبيق على كاسي بيز كوت أو لاتيکو بيز كوت أو دهان قديم فى حالة جيدة. ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنفرة المناسبة قبل البيز كوت. ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كاسي ٦٠٥

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بحجم :				
لاتيکو ٥٩٢٠	لاتيکو مصلب	كاسي ثنر		
%١٠٠	%٥٠ ٥٦٠٥	%٣٠ ٥٥٥٠ العادى ٥٥٦٠ البطئ		
إستخدم مسطرة الخلط				
لزوجة الرش : ١٥-١٨ ثانية (٤ DIN / ٢٠ °م)				
وقت الثبات عند ٢٠°م : ٤ ساعات				
مسدس الرش :				
	الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونية	
المتوافق مع البيئة	١,٣-١,٢	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)		
HVLP	١,٣-١,٢	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)		
التقليدى	١,٣-١,٢	٥٠ - ٤٥ (٣-٥.٣ بار)		
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.				
عدد اوجه الدهان : يطبق المنتج برش ٢ وجه. سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون.				
وقت الانتظار بين الطبقات: الانتظار بين الطبقات: ١٠-١٥ دقيقة / ٢٠°م الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ٢٠ دقيقة / ٢٠°م				

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .

الجفاف ب IR :

موجة قصيرة ١٠-١٥ د

*يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.



وقت الجفاف عند ٢٠°م:

١٦ ساعة

وقت الجفاف عند ٦٠°م:

٣٠ د



ملاحظات عامة

وقت الجفاف

يتغير وقت الجفاف طبقاً لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سُمك طبقة الدهان.
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥°م يؤثر في وقت الجفاف.

التصليح والتلميع

ورنيش لاتيكو ٥٩٢٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام P2000 أو أنعمم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية
- ٢- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أى دهان 2K

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(b)(840)560

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايره طبقاً للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: II B.b) للمنتج الجاهز للتطبيق
هى بحد اقصى ٨٤٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضوية المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هى بحد اقصى ٥٦٠ جرام/لتر.

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.