

لاتيكو ٥٩٥٠ ورنيش أكرليك ثنائي على المحتوى الصلب


وصف المنتج

ورنيش لاتيکو ٥٩٥٠ هو ورنيش أكرليك ثنائي (يحتج مصلب) ذو محتوى صلب عالى صمم خصيصا للتطبيق على البيز كوت سواء كان مائي أو يحتوى على مذيبات . إنخفاض نسبة المواد العضوية المتطايرة تجعله متوافق بيئيا . كما يتميز باللمعة العالية وقوة التحمل .
ويستخدم لاتيکو ٥٩٥٠ مع العديد من المصليات لتناسب ظروف التشغيل .

الأسطح المناسبة للدهان

لاتيکو ٥٩٥٠ يصلح للتطبيق على كاسي بيز كوت أو ديمابيز كوت أو دهان قديم فى حالة جيدة . ويجب تجهيز وإعداد السطح بالصنغرة المناسبة قبل البز كوت . ولتطهير السطح قبل البيز كوت يتم إستخدام مطهر كاسي ٦٠٥

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالحجم :					
ورنيش لاتيکو ٥٩٥٠	مصلب	ثئر			
%١٠٠	%٥٠	% ٥ - ١٠			
	٥٩٥٥ عادى	٥٥٥٠ العادى ٥٥٦٠ البطئ			
لزوجة الرش :					
١٨-٢٠ ثنائية (DIN 4) / ٢٠ م					
وقت الثبات عند ٢٠م:					
٤ ساعات					
مسدس الرش:					
	المتوافق مع البيئة	قطر الفونية	الضغط الداخلى	الضغط عند مخرج الدهان	
		١,٤-١,٣	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)		
HVLP		١,٤-١,٣	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	٧,٠ بار (٨-١٠ بواز)	
التقليدى		١,٤-١,٣	٥٠-٤٥ بواز (٣,٥-٣ بار)		
يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.					
عدد اوجه الدهان :					
يطبق المنتج برش ٢ وجه.					
سُمك الدهان الجاف ٥٠-٦٠ ميكرون.					
وقت الانتظار بين الطبقات:					
الانتظار بين الطبقات: ٤-٧ دقيقة / ٢٠م					
الانتظار قبل الجفاف الحرارى: ٢٠ دقيقة / ٢٠م					
الجفاف ب IR :					
موجة قصيرة ١٠-١٥ د					
*يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات اكثر حول الجفاف بجهاز IR.					

وقت الجفاف عند ٢٠°م:
١٤-١٦ ساعة
وقت الجفاف عند ٦٠°م:
٣٠ د



ملاحظات عامة

إختيار المصلب

كابسي تقدم مجموعة من المصلبات لتناسب جميع ظروف التشغيل من حيث درجة الحرارة و حجم السطح المراد دهانه.

وقت الجفاف

يتغير وقت الجفاف طبقا لسُمك الدهان و ظروف الجفاف.
يزداد وقت الجفاف مع سوء التهوية او زيادة سُمك طبقة الدهان.
زيادة معدل الرطوبة او انخفاض درجة الحرارة عن ١٥°م يؤثر في وقت الجفاف.
التوصيات بالأسفل للإسترشاد

التصليح والتلميع

ورنيش لاتيكو ٥٩٥٠ لا يحتاج تلميع للمعته العاليه ولكن في حالة وجود ذرات غبار يمكن الصنفرة باستخدام ٢٠٠٠ أو أنعم والتلميع باستخدام سيستم كابسي للتلميع بعد ٢٤ س

نقاط أخرى

- ١- لأفضل النتائج تأكد أن درجة حرارة كلا من الكابينة والدهان تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ درجة مئوية
- ٢- عند إستخدام منتجات عالية المحتوى الصلب فإن التجفيف الحرارى ضرورى
- ٣- يتم غسل المسدس مباشرة بعد رش أى دهان 2K

VOC (2004/42/EC)

2004/42/II(b)(420)418

القيمة المحدده لكمية المواد العضويه المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: IIB.b) (للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٤٢٠ جرام/لتر.
قيمة المواد العضويه المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى ٤١٨ جرام/لتر

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.