

Latico 6160 Apprêt Nitrocellulosique

Propriétés du produit

LATICO 6160 est un apprêt nitrocellulosique à séchage rapide, facile à poncer et présentant d'excellentes propriétés de remplissage. Il est destiné aux surfaces en bois non exposées aux sollicitations mécaniques, chimiques ou thermiques. LATICO 6160 peut être utilisé sur les meubles, les objets en bois et les menuiseries intérieures, y inclut les armoires, les étagères, les cadres de portes, les cadres de fenêtres, les cloisons, etc.

Couverture théorique : 4-6 m² /l par une couche.

Produits relatifs à l'application


LATICO 6160 Apprêt Nitrocellulosique.

Kapci 526 Diluant Nitrocellulosique.

Préparation des surfaces et des supports.

Poncer la surface du bois solide avec P180 ou P120 papier abrasif. Pour MDF, le contre-plaqué ou vernis, utiliser un papier abrasif plus fin de P220 ou P180. Souffler loin la poussière et essuyer les contaminations (graisse, huile, etc.) préalablement à appliquer LATICO 6160 apprêt nitrocellulosique.

Application



Proportion de mélange :
100 :100
(1:3)

100% LATICO 6160 Apprêt Nitrocellulosique.
100 % Kapci 526 Diluant Nitrocellulosique.



Viscosité d'application :
18-20 s (F4/20°C)




Les Réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.6-1.8	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.6-1.8	3-3.5 bar (45-50 psi)	



Nombre de couches :
Appliquer 2 – 3 seules couches.
L'épaisseur totale de la couche sèche : 40-50 microns.

**Temps d'évaporation :**

5 minutes entre les couches.

**Temps de séchage à 25°C :**

Séchage à la manipulation : 20 - 30 minutes /20°C.

Séchage jusqu'au ponçage : 2 – 4 h.

Remarques supplémentaires

1. La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.
2. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il est toujours recommandé de tester les produits sur des morceaux de ferraille en bois avant de commencer le travail de peinture.

Durée de conservation

3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.