Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Latico 6400 Peinture Nitrocellulosique

Propriétés du produit

Latico 6400 est une couche de finition haute brillante de base aux résines nitrocellulosiques. Elle fournit un séchage rapide et une bonne couverture.

Couverture théorique : 5 - 6 m^2 /l par une couche.

Produits relatifs à l'application

Latico 6400 Peinture Nitrocellulosique.
Kapci 525 Diluant Nitrocellulosique.

Préparation des surfaces et des supports.

Latico 6400 est utilisée pour l'application sur le sealer nitrocellulosique préparé et proprement poncé ou sur une peinture ancienne pleinement sèche et dans des conditions solides. Poncer la surface par un papier abrasif P320 ou P400 suivi par P500.

Application

Proportion de mélange par volume : 100 :100
Diluant : Kapci 525 Diluant Nitrocellulosique.

Appliquer 2 seules couches.

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.

Pour l'application par un pinceau de peinture, ajouter une fable quantite de diluant 525 nitrocellulosique.
Note : Les couleurs métalliques doivent être appliquées par pulvérisation.



Temps de séchage:
30 minutes /20°C.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

Remarques supplémentaires

1. La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.
2. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il est toujours recommandé de tester les produits sur des morceaux de ferraille en bois avant de commencer le travail de peinture.

Durée de conservation

3 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.