Date d'émission : Janvier 2025	Fiche de données techniques	À usage strictement professionnel

Latico 6730 Vernis Haut Brillant Polyuréthane à deux composants pour l'extérieur

Propriétés du produit

Latico 6730 est un vernis acrylique polyuréthane haut brillant à deux composants utilisé pour une protection à longue durée des surfaces extérieures en bois. Il met en valeur la beauté de la nature de bois et fournit une excellente résistance à l'usure, préservant le bois pendant des années. Il est recommandé pour les finitions pour toutes les menuiseries extérieures telles que les portes, les portails, les clôtures, les encadrements de fenêtre, les meubles de jardin, etc. Il fournit une application facile, un bon nivellement, une grande douceur, et une bonne résistance à l'eau, aux chimiques, et à la lumière du soleil (UV). Il peut être aussi utilisé à l'intérieur.

Brillance : Minimum 88 GU (Angle 60°)
Couverture théorique : 4 - 6 m^2 /l par une couche.

Produits relatifs à l'application

Latico 6730 Vernis haut brillant polyuréthane à deux composants.
Latico 6735 Durcisseur polyuréthane.
Kapci 2450 Diluant polyuréthane normal.
Kapci 2460 Diluant polyuréthane lent.
Note : Kapci 2460 Diluant lent est recommandé à l'application à haute température.

Préparation des surfaces et des supports

La surface en bois nouvelle ou non traitée doit être poncée avec P80 ou P120 papier abrasif. Si une teinture de bois est requise, appliquez Kapci 2800 teinture de bois et Kapci 2150 sealer claire 2k polyuréthane avant Kapci 2360 vernis.

Application



Proportion de mélange par volume : 100 :50 :20

Vernis PU	Durcisseur	Diluant
Latico 6730	Latico 6735	2450 ou 2460
100	50	20

La vie en pot : 3 – 4 h/25°C



Appliquer 2 seules couches.

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.

Conforme	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.



Temps de séchage :
Séchage jusqu'à toucher : 40 - 50 minutes /25°C.
Séchage à la manipulation : 3 - 4 h/25°C

Remarques supplémentaires

La couverture pratique se dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme, la dureté et la porosité de l'objet à peindre, l'équipement de pulvérisation utilisé, les méthodes d'application, les conditions d'application, l'épaisseur de couche, etc.

Durée de conservation

5 ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et dans des conditions normales.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.