

لاتيكو ٦٨٠٠ – سيلر بولي إستر شفاف

مواصفات المنتج:

سيلر لاتيکو ٦٨٠٠ هو سيلر بولي إستر شفاف يستخدم لحماية الأسطح الخشبية الداخلية، ويتميز هذا السيلر بقدرته الهائلة على ملء السطح واستوائه كما يتميز بسهولة الصنفرة. لاتيکو ٦٨٠٠ يستعمل مع الأنواع المختلفة من الأخشاب مثل MDF والكونتر وغيرها، يستخدم هذا السيلر مع دهانات البولي يوريثان وذلك للحصول على أفضل النتائج في دهان الأخشاب.

الخواص الفيزيائية للمنتج

معدل الفرد النظري ٢٠ / كجم: ٤ - ٥ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

لاتيكو ٦٨٠٠ - سيلر بولي إستر شفاف

كابسي ٢٢١٠ - معجل

كابسي ٢٢١٥ - كتاليست

كابسي ٢٢٢٠ - أسيتون

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

سيلر لاتيکو ٦٨٠٠ مناسب للتطبيق على العديد من الأسطح الخشبية وخصوصا MDF والكونتر. يستخدم السيلر البولي إستر مع منتجات البولي يوريثان وذلك للحصول على نتيجة ممتازة من الدهان (يفضل رش عازل بولي يوريثان كابسي ٢١٠ قبل تطبيق سيلر لاتيکو ٦٨٠٠، وخصوصا إذا كان الخشب المستخدم من النوع الزيتي مثل خشب الورد وخشب التيك ومانسونيا).

تجهيز السطح:

يتم صنفرة الخشب الطبيعي بصنفرة p120 أو صنفرة p180، يتم صنفرة الخشب القشرة وMDF والكونتر وغيرها ذو الأسطح المسامية بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتم إزالة الأتربة والزيوت والشحوم قبل الدهان.

نسبة الخلط (بالوزن):

لاتيكو ٦٨٠٠	١٠٠%
كابسي ٢٢١٠	٢%
كابسي ٢٢١٥	٢%
كابسي ٢٢٢٠	٢٠ - ٣٠%

يجب الحرص التام عند خلط مكونات الدهان، وإتباع الخطوات التالية:

١- يتم إضافة كابسي ٢٢١٠ الي لاتيکو ٦٨٠٠ السيلر بولي إستر أولاً ثم يتم التقليب جيداً.

٢- ثم يتم إضافة كابسي ٢٢٢٠ الأسيتون ثم يتم التقليب جيداً

٣- ثم يتم إضافة كابسي ٢٢١٥ الكتاليست.

ملاحظة: لا يجب خلط كل من كابسي ٢٢١٠ المعجل وكابسي ٢٢١٥ الكتاليست بطريقة مباشرة مع بعضهما حيث أنهما سريعي الاشتعال في حالة التلامس المباشر.

وقت ثبات المنتج:

١٥د. في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

لاتيكو ٦٨٠٠ السيلر بولي إستر الشفاف يتم رشه طبقتان متتاليتان، يوصي باستخدام مسدس رش ٢,٥.

ملحوظة: (يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم)

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف نهائي للصنفرة اليوم التالي



الصنفرة:

يتم صنفرة سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ بصنفرة ٢٢٠ ثم صنفرة ٣٢٠ ثم يتم التعقيم بصنفرة ٥٠٠.

إمكانية إعادة التطبيق عليه:

يمكن تطبيق ورنيش 2K بولي يوريثان أو ورنيش 2K أكريليك فوق سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ الشفاف، ولكن يتم دهان بويه 2K بولي يوريثان أو بويه 2K أكريليك فوق سيلر لاتيكو ٦٨٠٠ الأبيض.

تحذيرات:

- منتجات البولي إستر ليس من السهل التعامل معها وبالتالي هناك العديد من التحذيرات الواجب إتباعها قبل وأثناء التطبيق .
- ١- يجب الحرص الشديد عند قياس كمية الكتاليست حيث أن الزيادة أو النقصان تؤثر سلبا علي النتيجة النهائية
- ٢- يجب إتباع تعليمات إضافة المكونات بالترتيب حيث لا يمكن خلط كل من الكتاليست والمعجل مع بعضهما بطريقة مباشرة
- ٣- يجب التأكد من التخزين السليم لكل من الكتاليست والمعجل حيث أنهما سريعى الإشتعال في حالة التلامس المباشر .
- ٤- تجنب التخزين فى الأماكن الحارة.
- ٥- يجب الحرص والانتباه لوقت ثبات المنتج .

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب. لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان .

فترة الصلاحية:

١ عام من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .