

Latico 700 Peinture synthétique émaillée brillante

Description du produit

Latico 700 est un émail brillant à séchage rapide convenable à toutes les applications sur le métal, le bois et les murs. Après le primaire propre de la surface.

Propriétés physiques

Couleur	Blanc and coloré selon le guide de couleur Kapci.
Viscosité	20 – 25 secs / ford cup 8
Contenu solide	57 - 65%
Densité	0.94 – 1.09 gm/cm ³
Couverture	6 – 8 m ² /kg (Épaisseur de couche sèche 40-50μ).

Préparation des surfaces et des supports

Latico 700 est recommandé pour l'application le métal, le bois et les murs après le primaire propre en Latico 711. Les surfaces nouvelles ou précédemment peintes doivent être exemptes de poussière, de graisse et de cire.

Application

Appliquer Latico 700 en deux couches.

Outils d'application

Rouleau à peinture	Pinceau à peinture	Pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices pour la pulvérisation sans air. L'embout de buse 0.015–0.021" Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60° La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Appliquer Latico 700 après la dilution au white spirit de 10% - 30% pour parvenir à la viscosité d'application convenable.

Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H

Temps de séchage initial	6 - 8 h
Temps de recouvrement	24 h
Temps de séchage final	24 h

Notes générales

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
4. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est White Spirit.

Stockage et durée de conservation

Trois ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.