

Latico 757 Vernis à base de l'eau

Description du produit

Latico 757 est un vernis transparent basé à l'émulsion acrylique modifiée. Il est recommandé pour les deux applications intérieures et extérieures quand une finition de haute qualité est requise.

Latico 757 est recommandé pour l'application sur les peintures émulsives mates, les maçonneries, les briques, le plâtre, les bétons et les feuilles en ciment.

Caractéristiques de produit

- Résistant à l'alcali.
- Lavable.
- Excellentes propriétés de non – jaunissement.
- Flexible pour accommoder de fissures de cheveux dans les supports.

Propriétés physiques

Couleur:	Transparent
Viscosité	8±3 Krebs
Contenu solide	17±3%
Densité	1±0.03gm/cm ³
Brillance	Haute brillance.
Couverture	12 - 15 m ² /kg (Comme un produit prêt à l'emploi)

Application

Outils d'application

Rouleau à peinture	Pinceau à peinture	Pulvérisation
Recommandé	Recommandé pour le repeindre des corners et des bords.	Utiliser une pulvérisation sans air ou une pulvérisation conventionnelle.
		Les données directrices
		L'embout de buse 0.015–0.021"
		Les degrés d'angle de pulvérisation 20°-60°
		La pression et le buse 140 - 190 kg/cm ² (2100 psi)

Préparation de surface.

- **Pour une surface nouvelle**, appliquer l'apprêt Latico 717 en une seule couche puis appliquer l'enduit Latico 727 et appliquer Latico 717 encore.
 - **Pour les surfaces précédemment peintes en des peintures alkydes**, poncer et éliminer de la poussière puis appliquer Kapci 766 super mat.
 - **Pour les surfaces précédemment peintes en des peintures émulsives**, laver la surface et appliquer l'apprêt Kapci 751.
1. Appliquer Un type de peinture mate émulsive (Latico 737 ou Kapci couche 733) en deux couches.
 2. Appliquer Latico 757 en deux couches après la dilution à l'eau 100% pour parvenir à la viscosité d'application adéquate.

Temps de séchage à 25 °C & 60% R.H

Temps de séchage initial	1h
Temps de recouvrement	4h
Temps de séchage final	6h

Notes générales.

1. Les temps de séchage sont généralement en rapport à la circulation d'air, de température, d'épaisseur de couche et le nombre de couches et ils seront affectés en correspondance.
2. Les données recommandées sont données pour le recouvrement en le même type générique de peinture.
3. Dans le cas de l'application des couches multiples, le temps de séchage est influencé par le nombre, la séquence et de l'épaisseur des couches précédemment appliquées.
4. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination préalablement à l'application de la couche subséquente.
5. Le nettoyeur des outils d'application est l'eau.

Stockage et durée de conservation

Deux ans à partir de la date de production si conservé dans son emballage d'origine intact et fermé à température normale. Maintenir loin de la lumière directe du soleil.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.