



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسي WS ٣٠٠ - صبغة أخشاب

مواصفات المنتج:

صبغة كابسي WS ٣٠٠ صممت خصيصا لتلوين الخشب قبل دهانات الألكيد أو النتروسيليلوز أو البولي إستر أو البولي يوريثان الشفافة وذلك عندما نريد الحصول علي الشكل الطبيعي للخشب، صبغة كابسي WS ٣٠٠ تخترق سطح الخشب ثم تجف بسرعة وتستخدم للأسطح الخشبية الداخلية. يوجد العديد من الالوان الخاصة بالصبغة كابسي WS ٣٠٠ فى فاتورة الألوان .

الخواص الفيزيائية للمنتج

٨ - ١٠ (بدون تخفيف) / طبقة

معدل الفرد م²/لتر

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي WS ٣٠٠ صبغة أخشاب
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر).

ملاحظة:

- ١- في حالة إستخدام الماء كمخفف يكون الجفاف أبطأ ويتسبب في بروز شعيرات الخشب .
- ٢- يجب رج العبوة قبل الإستخدام .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

صبغة كابسي WS ٣٠٠ مناسبة للتطبيق علي الأسطح الخشبية المرنة أو الصلبة. يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠ وبالنسبة لأنواع الخشب MDF و الألبكاش و الخشب المضغوط يتم الصنفرة بصنفرة أنعم ١٨٠ أو ٢٢٠ ثم يتم تنظيف السطح من الأتربة و الشحوم والزيوت قبل تطبيق كابسي WS ٣٠٠.

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي WS ٣٠٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثنر)/ماء / كحول حتى ٥٠٠%

التطبيق:

صبغة كابسي WS ٣٠٠ يتم تطبيقها بالفرشاة أو بالعماش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

١٥-٢٠ د



نقاط أخرى:

- ١- في حالة إستخدام الماء كمخفف يكون الجفاف أبطأ ويتسبب في بروز شعيرات الخشب .
- ٢- معدل الفرد العملي تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة. كذلك سمك الدهان المطلوب .



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة .

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.