



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

WS ٣٢٠ هارمونيزنج ايجينت

خواص المنتج

كابسي WS ٣٢٠ يستخدم مع صبغات كابسي لتحسن خواص التجانس والإنسيابية عند التطبيق وكذا تقليل الكمية الممتصة من الصبغة على سطح الخشب

المنتجات اللازمة للتطبيق

WS ٣٢٠ هارمونيزنج

WS ٣٢٥ ثنر خاص بالهرمونيزنج

صبغة كابسي

الأسطح المناسبة وطريقة تجهيزها.

يتم صنفرة سطح الخشب بصنفرة ٨٠ - ١٢٠ وللقشرة يتم الصنفرة ب ١٥٠ - ١٨٠ ثم يتم تنظيف سطح الخشب جيدا من بقايا الصنفرة

التطبيق

نسبة الخلط ٢ : ٢ : ١	
يتم خلط جزء من صبغة كابسي ٢٨٠٠ الى جزئين من WS ٣٢٠ الى جزئين من WS ٣٢٥	
يتم تطبيق أكثر من وش سواء بالفرشة أو بالقطن للحصول على درجة اللون	
وقت الجفاف (لإعادة الدهان) ٢٠ - ٣٠ د / ٢٥ د.م	

ملاحظات أخرى

- ١- يتم رج الصبغة جيدا قبل الإستخدام
- ٢- يتم تقليل الثنر WS ٣٢٥ في حالة الرغبة في أن يكون لون غامق
- ٣- التغطية الفعلية تعتمد على حالة السطح سواء الشكل أو درجة المسامية أو أدوات الرش والتطبيق وغيرها من العوامل

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .