



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS ٤٢٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K لامع – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي WS ٤٢٠ – 2K هو ورنيش بولي يوريثان لامع ١:٢ يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري م²/كجم
٩٦-٩٢
٥ - ٧ / طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي WS ٤٢٠ - بولي يوريثان- 2K لامع
مصلب كابسي WS ٤٢٥
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠
ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٦٠ البطئ
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة .

الاسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي WS420 مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان . قبل رش الورنيش يتم التعقيم بصفرة ٤٠ أو ٥٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي WS ٤٢٠ ١٠٠%
كابسي WS ٤٢٥ ٥٠%
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠ ٣٠-٢٥%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش كابسي WS ٤٢٠ بولي يوريثان 2K لامع يتم رشه طبقتان .
يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم
(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف ميدئي ٣-٤ س
جفاف سطحي ٨ س





KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .