



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS ٤٣٠ – ورنيش بولي يوريثان 2K مط – داخلي

مواصفات المنتج:

ورنيش كابسي WS430 هو ورنيش 2K - بولي يوريثان شفاف مط يستخدم للأثاث والأسطح الخشبية الداخلية والتي تحتاج للحماية من الكيماويات المنزلية والتغيرات في درجة الحرارة والعوامل الميكانيكية وغيرها. يستخدم هذا الورنيش لدهان الحجرات والمطابخ والأثاث العامة وجميع الأثاث والأعمال الخشبية الداخلية مثل الأبواب والفواصل وغيرها .

معدل الفرد النظري م²/كجم ٦ - ٨ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

ورنيش كابسي WS430 - بولي يوريثان 2K - مط

مصلب كابسي WS435

ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٥٠

ثر بولي يوريثان كابسي ٢٤٦٠ البطء

ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسي ٢٤٦٠ البطء في درجات الحرارة المرتفعة .

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي WS430 مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية المعدة مسبقا بطريقة جيدة. يمكن تطبيقه علي سيلر كابسي بولي إستر أو سيلر كابسي بولي يوريثان (يرجى الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بتطبيق السيلرات). يتم صنفرة السطح بصنفرة ٤٠٠ أو ٥٠٠ ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل رش ورنيش كابسي ٢٤٠٠.

نسبة الخلط بالحجم:

كابسي WS430	١٠٠%
كابسي WS435	٥٠%
كابسي ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠	١٠ - ٢٠%

وقت ثبات المنتج:

٣ - ٤ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

ورنيش كابسي WS430 بولي يوريثان 2K مط يتم رشه طبقتان .

يتم استخدام مسدس رش: ١,٣ - ١,٤ مم

(يرجى الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم).

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف مبدئي ٤٠ - ٥٠ د
جفاف سطحي ٣ - ٤ س





KAPCI
COATINGS

درجات اللمعة : ١٠% - ٢٥% - ٤٥%

نقاط أخرى:

معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي طريقة التطبيق والادوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .