



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافى فقط

كابسى WS ٥٠٠ – سيلر بولي يوريثان شفاف

مواصفات المنتج:

سيلر كابسى WS ٥٠٠ هو سيلر بولي يوريثان شفاف ذو قدرة علي ملء السطح كما يتميز بسهولة الصنفرة – يستخدم سيلر كابسى WS ٥٠٠ كسيلر شفاف قبل رش أي من الدهانات الشفافة.
معدل الفرد النظري ٢٥ / لتر: ٥-٦ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

سيلر كابسى WS ٥٠٠ - بولي يوريثان شفاف
مصلب كابسى WS ٥٠٥
ثر بولي يوريثان كابسى ٢٤٥٠
أو ثر بطيئ بولي يوريثان ٢٤٦٠
ملاحظة: يوصي باستخدام ثر كابسى ٢٤٦٠ البطئ في درجات الحرارة المرتفعة.

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسى WS ٥٠٠ مناسب للتطبيق علي جميع الأسطح الخشبية سواء القشرة أو الخشب الطبيعي ويستخدم كسيلر للأسطح الخشبية قبل تطبيق الدهانات الشفافة عليها . قبل تطبيق سيلر كابسى WS ٥٠٠ يتم صنفرة الخشب الطبيعي بصنفرة ١٢٠ أو ١٨٠، ويتم صنفرة الخشب القشرة بصنفرة ١٨٠ أو ٢٢٠، ثم يتم إزالة الأتربة والشحوم والزيوت قبل الدهان .

نسبة الخلط (بالحجم):

كابسى WS ٥٠٠	١٠٠%
كابسى WS ٥٠٥	٥٠%
كابسى ثر ٢٤٥٠ أو ٢٤٦٠	١٠-٢٠%

وقت ثبات المنتج:

٢-٣ س في درجة حرارة ٢٥ د.م

التطبيق:

سيلر كابسى WS ٥٠٠ الشفاف يتم رش طبقتان متتاليتان دون الانتظار بين الطبقات وفي حالة الإحتياج لمزيد من الطبقات يتم الإنتظار لمدة ٢٠ دقيقة قبل البدء في رش المزيد، يمكن رش أي من ورنيشات كابسى 2K اللامعة أو المط بعد ذلك.
يتم الرش باستخدام مسدس رش ١,٧-١,٨
ملحوظة: (يرجي الرجوع الي النشرة الفنية الخاصة بالمسدس المستخدم) .
ثم يتم الصنفرة باستخدام صنفرة ٣٢٠ ثم صنفرة ٤٠٠ ثم يتم التنعيم باستخدام صنفرة ٥٠٠.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي	١٠-١٥ د
جفاف نهائي	٢-٣ س



هام : التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسؤولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب .
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهذرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .