



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS ٦٠٥ – ورنيش نتروسيلولوزي لامع

مواصفات المنتج:

ورنيش نترو WS ٦٠٥ هو ورنيش نترو سيليلوزي عالي اللمعة يستخدم في دهان الأثاث المنزلي والأبواب. يعطي هذا الورنيش سطح ناعم عالي اللمعة. يستخدم هذا الورنيش للأسطح الخشبية الغير معرضة للحرارة والعوامل الكيميائية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللمعة (زاوية ٦٠°)
معدل الفرد النظري ٢٠/كجم
٨٠ حد ادني
٦ - ٨ طبقة

المنتجات اللازمة للتطبيق:

WS ٦٠٥ ورنيش نترو لامع
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

ورنيش نترو – WS ٦٠٥ لامع هو ورنيش يستخدم للدهان علي سيلركابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) تم صنفه وإعداده إعدادا جيدا وذلك للحصول على لمعة عالية
يتم صنفرة سيلر نترو كابسي ٢٠٠٠ (HV أو MV) بصنفرة ٣٢٠ أو ٤٠٠ ثم يتم التنعيم بصنفرة ٥٠٠ أو ٦٠٠ قبل دهان ورنيش نترو WS ٦٠٥ – عالي اللمعة.

نسبة الخلط بالوزن:

ورنيش نترو WS ٦٠٥ لامع ١٠٠%
ثركابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر) حتى ١٠٠%

التطبيق:

ورنيش نترو WS ٦٠٥ اللامع يتم رشه طبقتان كما يمكن تطبيقه أيضا بستارة الرش.

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م:

جفاف سطحي ١٠-١٥ د
جفاف نهائي ٢-٣ س



نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدي مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء اختبار للمنتجات على قطع خشبية مهدرة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية:

٣ سنوات من تاريخ الانتاج . في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية .
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة .
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل .