



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي WS ٦٥٠ HV سيلر نتروسيليلوزي- عالي اللزوجة

مواصفات المنتج:

كابسي WS ٦٥٠ سيلر عالي اللزوجة (HV) هو سيلر نترو سيليلوزي عالي اللزوجة شفاف يتميز بسرعة الجفاف - ويتميز بنعومته و قدرته علي ملء السطح و سطح مستو وكذلك سهولة الصنفرة.

التغطية النظرية م²/كجم ٨ - ٦

المنتجات اللازمة للتطبيق:

كابسي WS ٦٥٠ عالي اللزوجة (سيلر نترو)
كابسي ٥٢٦ (نتروسيليلوز ثر سوبر)

الأسطح المناسبة وكيفية تجهيزها:

كابسي WS ٦٥٠ عالي اللزوجة سيلر يستخدم للأشكال المختلفة من الأخشاب سواء المرنة أو الصلبة .
قبل تطبيق سيلر كابسي WS ٦٥٠ يتم صنفرة الخشب بصنفرة ١٨٠ أو ١٢٠، مع ضرورة تنظيف السطح من الاتربة والشحوم والزيوت قبل البدء في عملية الدهان .

نسبة الخلط بالوزن:

كابسي سيلر WS ٦٥٠ ١٠٠%
كابسي ٥٢٦ (نترو سيليلوز ثر سوبر) ٢٥٠% عند الرش و ١٥٠% عند الدهان بالفرشاة


التطبيق:

كابسي سيلر WS ٦٥٠ يمكن تطبيقه بالرش أو بالفرشاة . يمكن تطبيق أكثر من طبقة للدهان . وفي حالة إحتياج السطح للمزيد يتم الإنتظار من ٥ إلى ١٠ دقائق ثم يتم رش مزيد من الطبقات .
يتم بعد ذلك رش ورنيش 1K اللمع أو المط علي السيلر

وقت الجفاف في درجة حرارة ٢٥ د.م

١٠-١٥ د
٢-٤ س

جفاف مبدئي
جفاف نهائي



اللون : شفاف.

نقاط أخرى:

- ١- معدل التغطية العملية تعتمد علي العديد من العوامل منها شكل وملمس السطح ومدى مساميته كما تعتمد أيضا علي ظروف وطريقة التطبيق والأدوات المستخدمة لذلك وأيضا سمك الدهان المطلوب.
- ٢- لتحقيق نتائج أفضل ننصح بإجراء إختبار للمنتجات على قطع خشبية مهددة (سكراب) قبل البدء في عملية الدهان.



KAPCI
COATINGS

فترة الصلاحية

٣ سنوات من تاريخ الإنتاج ، في العبوات الاصلية والظروف الجوية المناسبة.

تعليمات السلامة والصحة

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل.