



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques


À usage strictement professionnel

Kapci 6510 Accélérateur

Description du produit

Kapci 6510 est un accélérateur destiné à accélérer le temps de séchage. C'est un produit très réactif et il faut faire très attention à la quantité ajoutée. L'accélérateur Kapci 6510 ne doit pas être mélangé à des durcisseurs extra-rapides et à séchage rapide. Il est recommandé pour les températures entre 10 ° C et 20 ° C.

Application



Ajouter 3-5% en masse.

Note : L'addition recommandée de 3 à 5% en masse de Kapci 6510 est calculée sur la masse totale du produit 2K et du durcisseur ajouté avant l'ajout de diluant. Une directive pour le mélange du Kapci 6510 dans un produit 2K particulier est donnée dans la fiche technique correspondante du produit.

Notes générales

Notes Importantes

1. Éviter d'ajouter du Kapci 6510 en excès car il peut causer des défauts de surface tels que la peau d'orange, la perte de brillance et le voile.
2. Kapci 6510 est utilisé à la température entre 10 ° C et 20 ° C. L'utilisation de Kapci 6510 n'est normalement pas requise pour des températures supérieures à 25 ° C.
3. Ne pas utiliser Kapci 6510 dans des conditions d'humidité élevée.
4. L'addition de Kapci 6510 réduit la durée de vie en pot.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.