



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## Kapci 625 Apprêt à 2 composants acryliques

### Description du produit


Kapci 625 est un apprêt acrylique à 2 Composants, adapté à l'utilisation sous toutes les finitions acryliques 2K ou solvantées Basecoat. Facile à appliquer et à poncer, il offre un nivellement de la surface et une tenue du brillant excellent.

### Préparation des supports

L'apprêt à 2 Composants Kapci 625 peut être appliqué sur une vaste gamme de supports, tels que les mastics polyesters, 2 k Époxy Primer, 2 k Wash Primer, 1K Etch primer, les primaires d'origines saines, fibre de verre (GPR) qui doit être prétraité par le primaire plastique Kapci 615, et sur les peintures d'origines saines et entièrement séchées.

Les supports doivent être préparés soigneusement à l'aide de dégraissant Kapci 605.

### Application



#### Proportion de mélange:

100:25:25  
(4:1:1)

100% Apprêt 2K kapci 625


25% Durcisseur Kapci 621

25% Kapci 2K Thinners: 600F Fast, 600

Normal, 601 Slow or 602 Extra Slow



Utiliser la reglette Kapci



Viscosité d'application:

16-20 sec (DIN4/20°C)




**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



**Durée de vie en pot:**

À 20°C/ 4heures



**Réglages du pistolet :**

1.7-1.8 mm

Conventionnel:

3.0-3.5 bar/45-50 psi inlet

HVLP: 2 bar/30 psi inlet


Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet.



**Nombre de couches :**

Appliquer 2 couches Normales.

En suivant les recommandations d'application 80-100 microns



**Évaporation:**

Entre les couches / 5-7minutes.

Avant cuisson / 20 minutes à 20°C



**Temps de séchage:**

3.5 heures à 20°C

30 minutes à 60°C



**Infra – rouge:**

Ondes courtes \*: 10-15 minutes

\*Lignes directrices pour l'équipement IR.



**Ponçage:**

Ponçage à l'eau: P800-P1000



Ponçage à la ponceuse :P400-P500

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## Recouvrement

L'apprêt Kapci 625 peut recouvrir avec les peintures acryliques 2K, et les teintes Basecoat.

## Note

Pour un résultat optimal sur les surfaces, il faut être sûre que la température de la cabine est entre 20°C et 25°C.

Nettoyer l'équipement immédiatement après l'application des produits 2K.

## Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données de sécurité.
2. Observez les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

---

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.