



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## Durcisseurs Kapci

### Description des produits

Les Durcisseurs Kapci sont des durcisseurs à base de polyisocyanate pour les produits 2K. Ils sont spécialement conçus pour les peintures acryliques 2K Kapci, les vernis transparents Kapci MS et HS, les apprêts 2K Kapci MS et HS et les sealers 2K Kapci. Avoir plus de types des durcisseurs signifie que toutes les conditions de peinture peuvent être optimisées et que l'application peut être très fiable.

| Produits   | Description                |                                                                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapci 651  | Durcisseur MS moyen        | Convient pour la réparation partielle et complète de la voiture à température normale. |
| Kapci 652  | Durcisseur MS rapide       | Convient pour la réparation partielle et moyenne à basse température.                  |
| Kapci 653  | Durcisseur MS extra rapide | Convient pour une réparation partielle à basse température.                            |
| Kapci 656  | Durcisseur MS lent         | Convient pour la réparation automobile partielle et complète à haute température.      |
| Kapci 6023 | Durcisseur rapide          | Convient pour la réparation partielle et moyenne à basse température.                  |
| Kapci 6025 | Durcisseur moyen           | Convient pour la réparation partielle et complète de la voiture à température normale. |
| Kapci 6027 | Durcisseur lent            | Convient pour la réparation automobile partielle et complète à haute température.      |
| Kapci 6033 | Durcisseur rapide          | Convient pour la réparation partielle et moyenne à basse température.                  |
| Kapci 6035 | Durcisseur moyen           | Convient pour la réparation partielle et complète de la voiture à température normale. |
| Kapci 6054 | Durcisseur HS rapide       | Convient pour la réparation partielle et moyenne à basse température.                  |
| Kapci 6055 | Durcisseur HS moyen        | Convient pour la réparation partielle et complète de la voiture à température normale. |
| Kapci 6056 | Durcisseur HS lent         | Convient pour la réparation automobile partielle et complète à haute température.      |

---

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

## Choix de durcisseurs

C'est un guide d'application, Voir les fiches techniques des produits 2K respectifs pour des informations plus détaillées sur la sélection des durcisseurs.

| Durcisseurs                        | 653                                   | 652, 6023,<br>6033, 6054              | 651, 6025,<br>6035, 6055              | 656, 6027,<br>6056                    |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Voiture complète ou<br>gros objets | Déconseillé                           | Déconseillé                           | Convenable                            | Convenable                            |
| Réparation partielle               | Convenable                            | Convenable                            | Convenable                            | Pas<br>particulièrement<br>convenable |
| 15°C - 20°C                        | Convenable                            | Convenable                            | Convenable                            | Déconseillé                           |
| 20°C- 25°C                         | Pas<br>particulièrement<br>convenable | Convenable                            | Convenable                            | Pas<br>particulièrement<br>convenable |
| Plus 30°C                          | Déconseillé                           | Pas<br>particulièrement<br>convenable | Convenable                            | Convenable                            |
| Plus 35°C                          | Déconseillé                           | Déconseillé                           | Pas<br>particulièrement<br>convenable | Convenable                            |

## Notes générales

1. Après l'utilisation des durcisseurs, fermer bien les conteneurs immédiatement.
2. Ne stockez PAS les durcisseurs dans des mauvaises conditions.

## Remarques supplémentaires

1. Pour un résultat optimal sur les surfaces, il faut être sûre que la température de la cabine est entre 20°C -25°C.
2. Nettoyer l'équipement immédiatement après l'application

---

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



**KAPCI**  
COATINGS

**Date d'émission : Janvier 2025**

**Fiche de données techniques**

**À usage strictement professionnel**

## **Hygiène et Sécurité**

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observez les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

---

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.