



**KAPCI**  
COATINGS

### النشرة الفنية

للاستخدام الاحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

## الإيجان٤٤٤ مط

### وصف المنتج

إليجان٤٤٤ هو دهان الكيد سريع الجفاف مناسب لجميع التطبيقات على الأسطح الداخلية والخارجية من المعادن والخشب والجدران بعد تجهيز البطانة المناسبة له.

أبيض وملون حسب دليل ألوان كابسي	اللون:
٤٠-٥٠ ثانية / كأس فورد ٨	الزوجة:
%٧٧-٧٠	المحتوى الصلب
٣ سم / جم ١,٤٠-١,٥٥	الكتافة
مطفى	اللمعة:
٦-٨ متر مربع / كجم سمك الفيلم (٥٠-٦٠ م)	التغطية

### الخصائص الفيزيائية للمنتج

الأسطح المناسبة وكيفية إعدادها:

يوصى باستخدام إليجان٤٤٤ على الخشب والمعادن والجدران بعد التحضير المناسب.

يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحوم والثلجي.

### تطبيق المنتج

يتم تطبيق إليجان٤٤٤ بعد تخفيفه بالنفط ١٪ إلى ٣٪ للوصول إلى لزوجة التطبيق المناسبة.

### أدوات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج

الروله	الفرشاة	الرش	يوصى به
الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي	فتحة المسدس ١٥،١٥ - ٢١ بوصه زاوية الرش ٦٠ درجة <b>الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم² (٢٠٠ بوار)</b>	

### وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

الجفاف الأولي ساعتان

الجفاف لإعادة الدهان ٨ ساعات

الجفاف النهائي ١٦ ساعة

- - 
  -
-



**KAPCI**  
COATINGS

#### **ملاحظات عامة**

- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حرارة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- يفضل بل ويجب دائماً استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- يتم استخدام النفرض في تنظيف أدوات التطبيق

#### **الصلاحية والتخزين**

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في العبوة الأصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادلة. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

#### **تعليمات السلامة والصحة:**

- 1- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 2- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- 3- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل