



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للاستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

معجون إليجانت ٥٤٥

وصف المنتج والغرض من إستخدامه
إليجانت بي ٥٤٥ معجون بلاستيك داخلي لمعالجة الأسطح الإسمنتية وتجهيزها للدهان مصنوع من الفينيل أكريليك المعالج ناصع البياض.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللزوجة	٢٢ ± ٣ بواز
المحتوى الصلب	٢٦ ± ٣ بواز
الكتافة	٧٣ ± ٧٠
التغطية	١,٧٢ ± ٣ جم / سم ٣

مميزات المنتج

- سهل التطبيق
- قدرة ملء ممتازة
- مممتاز في تسوية السطح
- سهل الصنفرة

مجالات التطبيق وتجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أزرة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيداً من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يتم استخدام معجون إليجانت ٥٤٥ للأسمنت والجص الخارجي القديم والجديد المطلبي مسبقاً أو بالجبس الخارجي.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: سكينة المعجون

١. تطبيق كابسي سيلر ٧٥ طبقة واحدة؛
٢. تطبيق معجون إليجانت ٥٤٥ طبقيتين متقطعتين؛

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٨٠% رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي ٢-٣ ساعات.
إعادة الدهان ٤ ساعات.
الجفاف النهائي ٢٤ ساعات.



ملاحظات عامة

- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- يفضل بل ويجب دائماً استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق



KAPCI
COATINGS

مدة الصلاحية والتخزين

ستنان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في العبوة الأصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادلة. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل