



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

إيجانت ٥٥٥

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي إيجانت ٥٥٥ بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية يستخدم للتطبيق على الأسطح الأسمنتية والخرسانية

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض يمكن تلوينه بملونات كابسي يونيفرسال
اللزوجة	٣٩ ± ٣ كريس
المحتوى الصلب	٧١ ± ٣ %
الكثافة	١,٧٢ ± ٠,٣ جم / سم ٣
اللمعة	مط
التغطية	٦-٩ متر مربع / كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٠-٥٠ ميكرون)

مميزات المنتج

- مقاومة القلويات.
- سهل التطبيق
- قوة تغطية ممتازة .
- بياض عالي ؛
- سطح ناعم

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام إيجانت ٥٥٥ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو صفائح الأسمنت.

تطبيق المنتج

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ٢ (١٠٠ يواز)

نسبة التخفيف : إيجانت ٥٥٥ يخفف بالماء (١٥%) كحد أقصى حتى لزوجته الاستخدام المناسبة.

على الأسطح الجديدة تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ في طبقة واحدة ؛ ثم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ في طبقتين متقاطعتين ؛



KAPCI
COATINGS

على الأسطح القديمة المطلية مسبقاً بالزيت أو الدهانات الألكيدية يتم إزالة الرمال والأتربة ثم تطبيق كابسبي ٧٥٠ في طبقتين متقاطعتين
أسطح قديمة مطلية مسبقاً بطلاء مستحلب (بلاستيك) يغسل السطح بالماء والصابون السائل. ثم يشطف بالماء.
بعد ذلك
تطبيق كابسبي ٧٥١ في طبقة واحدة ؛
تطبيق إيجانت ٥٥٥ في طبقتين بعد التخفيف ب ١٥% ماء

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠٪ رطوبة نسبية

١ ساعة	وقت الجفاف الأولي
٤ ساعات	وقت إعادة الدهان
٦ ساعات	وقت الجفاف النهائي



أدوات التطبيق: الفرشاة أو الأسطوانة أو مسدس الرش

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل