



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي قطيفة ٧٨٦

وصف المنتج

كابسي قطيفة ٧٨٦ منتج ذو أساس مائي، صمم خصيصا لإضفاء مظهر القطيفة الجذاب علي الأسطح الداخلية.

مميزات المنتج

- يتميز بصلادة عالية.
- سهل الاستخدام.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	فضي، ذهبي، برونزي و مارون و يمكن تلوين كابسي قطيفة ٧٨٦ اللون الفضي و يراعى أن لا تتجاوز كمية الألوان على المنتج (١٠%) من حجم المنتج
الكثافة النوعية	١,٣١٨ ± ٠,٣ جم / سم ٣
المحتوى الصلب	٥٢ ± ٣%
معدل الفرد	٦-٨ م ٢ / كجم

تجهيز السطح

يمكن استخدام كابسي قطيفة ٧٨٦ علي جميع الأسطح الإسمنتية، الجبسية و الخشبية. يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم.

تطبيق المنتج

ادوات التطبيق : سكينه المعجون أو المالج الفولازي

نظام الدهان المقترح

- ١- (وجه) من كابسي سيلر ٧٥١.
- ٢- (٣ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠.
- يتم صنفرة المعجون جيدا.
- ١- (٢ وجه) كابسي ٧٣٧ أو كابسي توب ٧٣٠ مع مراعاة أن يكون من نفس درجة لون القطيفة النهائي.
- يتم تطبيق وجه كابسي قطيفة ٧٨٦ باستخدام الروله من نفس اللون النهائي و يترك ليالجف، ثم يتم تطبيق كابسي قطيفة ٧٨٦ باستخدام (سكينه المعجون أو المالج الفولازي).

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبيه ٦٠%

- جفاف أولى ٣٠ دقيقه
- زمن أعاده الدهان ٤-٦ ساعه
- جفاف نهائي ٢٤ ساعه



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق



KAPCI
COATINGS

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل