



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 3150 mat Vernis 2K MS


Description du produit

Le vernis Kapci 3150 mat est un vernis acrylique à deux composants, il est destiné à reproduire les finitions mates d'origine avec un niveau de brillant de 10 à 15 GU à un angle de 85 degrés. Il est utilisé conjointement avec des durcisseurs Kapci MS 651 Normal, 652 rapide, 653 extra rapide ou 656 lente.

Préparation des supports

Le vernis Kapci 3150 mat doit être appliqué sur des finitions Kapcibase ou adéquatement préparés travaux de peinture dans de bonnes conditions. Avant l'application du Vernis Kapci 3150 mat, il faut poncer et nettoyer l'ancienne surface de peinture.

Application



Proportion de mélange:


100:50:30
(2:1:0.6)

100% Vernis Kapci MS 3150 mat

50% Durcisseur Kapci MS 653 Extra
Rapide, 652 Rapide, 651 Moyen ou
656 Lent

30% Diluant Kapci 2K, 600F Rapide, 600
Moyen, 601 Lent ou 602 Extra Lent

Note: le diluant et le durcisseur peut être utilisé en deux manières, pour de surfaces ou par temps.



Utiliser la règle Kapci

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.




KAPCI
COATINGS


Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Viscosité d'application:
15-18 sec (DIN4/20°C)




Durée de vie en pot:
À 20°C/ 4 heures




Réglages du pistolet :
1.3- 1.4 mm
Pression d'Application:
3.0-3.5 bar/45-50 psi inlet
HVLP: 2 bar/30 psi inlet

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet.




Nombre de couches :
Appliquer 2 couches Normales.

En suivant les recommandations d'application 50-60 microns



Évaporation:
Entre les couches / 5-10 minutes à 20°C (jusqu'à l'obtention d'un aspect mat)
Avant cuisson / 20 minutes à 20°C



Temps de séchage:
15 heures à 20°C
30 minutes à 60°C



Infra – rouge:
Ondes courtes *: 10-15 minutes
* Lignes directrices pour l'équipement IR.

Pour obtenir d'autres informations sur le séchage infra- rouge se reporter à la fiche technique du fabricant.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Notes générales sur l'application du produit

Choix du durcisseur

Kapci propose une gamme de durcisseurs pour répondre à chaque type et surface appliquée de la voiture dans toutes les conditions.

Les recommandations ci-dessous sont données à titre indicatif :

Le durcisseur Kapci 653, extra rapide est recommandé pour la température au-dessus de 20°C et en cas d'application sur de petites zones.

Le durcisseur Kapci 652, rapide est recommandé pour la température jusqu'à 25°C et en cas d'application sur de moyennes zones.

Le durcisseur Kapci 651, moyen est recommandé pour la température jusqu'à 30°C et en cas d'application sur de larges zones.

Le durcisseur Kapci 656, lent est recommandé pour la température plus 30°C.

Ajout facultatif de l'Accélérateur Kapci 6510

Les temps de séchage peuvent être réduits en ajoutant l'accélérateur Kapci 6510. L'Accélérateur Kapci 6510 doit être ajouté au mélange de vernis et de durcisseur dans une proportion de 4-9% du poids avant l'addition de diluant. Note : Ajouter Kapci 6510 va minimiser la vie en pot à 2-3 h.

Remarques supplémentaires

1. Le vernis Kapci 3150 mat ne doit pas être poli, parce que le polissage détruit l'effet mat de la teinte.
2. Pour un résultat optimal sur les surfaces, il faut être sûr que la température de la cabine est entre 20°C -25°C.
3. Nettoyer l'équipement immédiatement après l'application

COV (2004/42/EC)

2004/42/IIB(e)(840)560

La valeur limite EU de ce produit (catégorie produit: IIB.d) en mélange prêt à l'emploi est de 840 g/litre au maximum.

Le contenu COV en valeur prêt à l'emploi de ce produit est de. 560 g/litre au maximum.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.