



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 375 Mastic Polyester Léger

Description du produit


Kapci 375 est un mastic léger d'usage général à faible viscosité à base de résines de polyester. Il est particulièrement adapté pour le remplissage des grandes surfaces en raison de sa plus faible densité. Il offre une application facile, un ponçage facile et une surface compacte.

Préparation des supports

Kapci 375 peut être appliqué sur une vaste gamme des supports, tels que le métal nu, les panneaux de voiture d'origine galvanisés, l'aluminium, le plastique renforcé de fibre de verre (GPR) et les anciennes finitions sablées et préparées dans des conditions saines.

Avant d'appliquer Kapci 375, les supports doivent être préparés soigneusement à l'aide de dégraissant Kapci 605.

Application :



Mélange
100:1-3

100% Kapci 375 Mastic Polyester
1-3% Kapci Mastic Polyester Durcisseur

Remarque: 1. Le temps de séchage et la durée de vie en pot d'un mastic polyester mélangé avec le durcisseur de mastic dépendra considérablement de la température et de la quantité du durcisseur utilisé. À basse température, ajoutez 2-3% du durcisseur, à température plus élevée, ajoutez 1%. 2. Mélanger soigneusement le mastic polyester avec le durcisseur pour éviter la formation de bulles d'air dans le mélange.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.




KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



GUIDE D'APPLICATION:

Appliquer à l'aide d'un couteau en métal. Pour les bords ou les surfaces courbes, utilisez un couteau en plastique.

Pour le remplissage profond appliquer en plusieurs couches permettant le séchage entre les couches (aucun ponçage intermédiaire n'est requis). La durée de vie en pot (temps de travail) du mélange est de 4-5 minutes à 20 ° C.



Temps de séchage:

Ponçage à sec 20-30 min



Ponçage à la ponceuse:

Les catégories des papiers abrasifs et les étapes suivantes sont recommandées: P80-P120 et terminer avec P180



Ponçage à sec: Papier abrasif

Les catégories des papiers abrasifs et les étapes suivantes sont recommandées: P80-P120 et terminer avec P180



Infra – rouge:

Ondes courtes *: 5-8 minutes

* Lignes directrices pour l'équipement IR. Pour obtenir d'autres informations sur le séchage infra- rouge se reporter à la fiche technique du fabricant.

Notes générales

Recouvrement

Kapci 375 peut recouvrir après le ponçage. Pour une durabilité maximale, appliquer l'apprêt époxy Kapci 2K sur le métal nu avant d'appliquer le mastic polyester léger Kapci 375.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Points d'attention

1. Pour une protection anticorrosion longue durée sur des grandes surfaces, il est recommandé d'appliquer l'apprêt époxy Kapci 2K sur les surfaces métalliques nues avant d'appliquer le mastic polyester.
2. Pour les petites surfaces / dommages, le mastic polyester peut être appliqué sur de l'acier nu, de l'aluminium et de l'acier galvanisé sablés et dégraissés (panneaux de voiture OEM d'origine). Utilisez des papiers abrasifs appropriés pour chaque surface.
3. Il n'est pas recommandé d'appliquer le mastic polyester sur les apprêts 1K, les apprêts 2K et les peintures acryliques thermoplastiques TPA.
4. Le mastic polyester peut être appliqué sur les primaires époxy, 1K Etch primer et 2K Wash Primaires.
5. Ajouter 1-3% de durcisseur de mastic polyester. Il n'est pas recommandé d'ajouter moins ou plus de durcisseur que recommandé. L'utilisation de trop (plus de 3%) ou de trop peu (moins de 1%) du durcisseur peut causer un problème de blanchiment / coloration.
6. Il n'est pas recommandé d'appliquer les peintures (les finitions 2K, les basecoats, etc.) directement sur les mastics polyester 2K.
7. Il n'est pas recommandé d'appliquer le mastic polyester entre deux couches de finitions.
8. Le ponçage à l'eau des mastics polyester n'est PAS recommandé.
9. Dans des conditions plus froides, le réchauffement (infrarouge ou four) des panneaux peut aider à durcir avant l'application de mastics polyester 2K.
10. Après avoir appliqué les mastics polyester, nettoyez immédiatement tous les outils utilisés avec des solvants forts (par exemple, les diluants NC).

COV (2004/42/EC)

2004/42/IIB(b)(250)230

La valeur limite EU de ce produit (catégorie produit: IIB.d) en mélange prêt à l'emploi est de 250 g/litre au maximum.

Le contenu COV en valeur prêt à l'emploi de ce produit est de 230 g/litre au maximum.

Hygiène et Sécurité

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches des données de sécurité.
2. Observez les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

3. Utiliser les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.