



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025

Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel

Kapci 6090 UHS Vernis Rapide – Conforme aux normes COV.

Description du produit :

Kapci 6090 est vernis à séchage rapide basé sur les technologies les plus récentes en fournissant un contenu ultra haut solide. Kapci 6090 vernis express sèche rapidement en offrant une productivité plus grande et une application éconorisée de coût. Il réduit le contenu solvanté, économise le coût d'énergie et rend le processus de réparation efficace. Kapci 6090 est un vernis express UHS versatile qui peut être appliqué en une couche ou en une application seule – visite en fournissant une haute brillance et une finition à qualité supérieure.

Préparation des supports :

Kapci 6090 UHS vernis peut être appliqué sur Kapci Dima 9670 basecoat hydrodiluable, Kapcibase 670/640 basecoats à base solvantée et sur une peinture originale proprement préparée dans des conditions saines.

Application :



(2 : 1)


Proportion de mélange :

Kapci 6090 UHS vernis rapide.	Kapci durcisseurs MS.
100%	50%
	6054 Rapide
	6055 Normal
	6057 Lent



La viscosité d'application :

17 seconds (DIN4 à 20°C)



La vie en pot :

2 h à 20°C



Les réglages de pistolet pulvérisateur :

	Le buse de pulvérisation	La pression entrée	La pression d'automatisation
Conforme	1.3-1.4 mm	2 bars (26- 29 psi)	
HVLP	1.3-1.4 mm	2 bars (26- 29 psi)	0.7bar (8-10 psi)
Conventionnel	1.3-1.4 mm	3-3.5 bar (45-50 psi)	

Se référer aux recommandations du fabricant de pistolet pour obtenir le meilleur résultat total.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.



KAPCI
COATINGS

Date d'émission : Janvier 2025


Fiche de données techniques

À usage strictement professionnel



Nombre de couches :

Deux couches (Première couche est d'environ 50% -75% et la deuxième couche est complète) .



Temps d'évaporation entre les couches :

5 - 10 minutes.



Temps de séchage :

A 25°C : Temps de séchage est : 3 h (Temps à la manipulation), Temps jusqu'au polissage : - 4-5 h.

A 60°C : Temps de séchage est : 10-15 minutes (Temps à la manipulation), Temps jusqu'au polissage : - 30 minutes après refroidissement.



Infra - rouge :

10 minutes

Note générales.

COV (2004/42/EC) :

2004/42/IIB(b)(420)418

La valeur limite EU de ce produit (catégorie produit : IIB.d) en mélange prêt à l'emploi est de 420 g/litre au maximum.

Le contenu COV en valeur prêt à l'emploi de ce produit est de 418 g/litre au maximum.

Hygiène et Sécurité :

1. Pour les recommandations complètes d'hygiène, de sécurité et d'environnement, se reporter aux fiches de données et de sécurité.
2. Observer les conseils de prudence affichés sur les étiquettes des emballages.
3. Utiliser des lunettes de protections et les équipements de sécurité préconisés.
4. Une bonne ventilation doit être fournie dans l'environnement de travail.

Note importante : - Ces fiches techniques sont uniquement destinées à l'usage professionnel sans aucune obligation, comme nous n'avons pas de contrôle sur la qualité et les conditions de la surface ou de l'application.