



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي - ٦٣٣ أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب

وصف المنتج

كابسي ٦٣٣ هو فلر ذو اساس اكريليك ثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب عالي صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي ديما المائي او اكريليك 2K او كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصنغرة و يعطى سطح نهائي ممتاز. يتميز بالقدرة العالية للمحافظة على اللمعة و درجة اللون للدهان النهائي.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٣٣ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادئ Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها كابسي ٦١٥ .

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٠٠ : ١٣ : ١١	نسبة الخلط بحجم :			 (1:1:5)	
	فلر كابسي ٦٣٣	مصلب	ثر كابسي		
	١٠٠%	٢٠%	٢٠%		
		٦٥٣ سريع جدا	٤٦٠٠ سريع		
		أو ٦٥٢ سريع	٦٠٠ عادي		
		أو ٦٥١ عادي	٦٠١ بطئ		
			٦٠٢ بطئ جدا		

لزوجة الرش :	
٢٦ - ٢٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °م)	

وقت الثبات:	
٤ ساعات عند ٢٠ °م	

مسدس الرش:		

الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه	
	٢٦-٢٩ بواز	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيئة
٧,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢٦-٢٩ بواز	١,٨-١,٧	HVLP
	٤٥ - ٥٠ بواز (٣-٥,٣ بار)	١,٨-١,٧	التقليدي

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لمسدس الرش.

عدد اوجه الدهان :	
يطبق المنتج برش ٢ وجه	
سُمك الدهان الجاف ١٠٠-١٢٠ ميكرون.	

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٥-10 دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ٢٠ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٣-٤ س / ٢٠°م ٣٠ دقيقة / ٦٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: الصفرة ٣٢٠-٤٠٠/٥٠٠	
الصفرة بالماء : الصفرة ٨٠٠ أو ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان

يمكن إعادة دهان الغلر ٦٣٣ بعد الصفرة. الغلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ديما ٩٧٦٠ او كابسي بيز ٦٧٠ او كابسي اكريلك ٦٦٠ 2K.

اختيار المصطب

توفر كابسي عدة انواع من المصطبات لتتناسب مع احجام الدهان المختلفه و اختلاف ظروف الرش.
المعلومات التاليه هي توصيات استرشاديه فقط:
يستخدم مصطب كابسي ٦٥٣ سريع جدا مع الغلر للأجزاء الصغيرة الحجم ودرجات الحرارة من ١٥-١٨°م.
يستخدم مصطب كابسي ٦٥٢ سريع مع الغلر للأجزاء المتوسطة الحجم ودرجات الحرارة من ١٨-٢٠°م.
يستخدم كابسي ٦٥١ عادي مع الغلر للأجزاء الكبيرة ودرجات الحرارة حتى ٢٥°م.
يستخدم كابسي ٦٥٦ بطيء مع الغلر للمساحات الكبيرة ودرجات الحرارة أعلى من ٢٥°م.

التطبيق على البلاستيك

لتطبيق الغلر ٦٣٣ على البلاستيك يفضل استخدام كابسي ٦٦ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق.

ملاحظات اخرى

١. لأفضل النتائج في التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥°م
٢. يجب غسل مسدس الرش بعد دهانات 2K.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IB(c)(540)535

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبي (لتصنيف المنتج: IIB.c) للمنتج الجاهز للتطبيق هي بحد اقصى ٥٤٠ جرام /لتر.
قيمة المواد العضوية المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هي بحد اقصى 535 جرام/لتر.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهي للعلم فقط دون أى مسؤولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

تعليمات السلامة و الصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.