



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

إصدار يناير ٢٠٢٥

للإستخدام الإحترافي فقط

كابسي ٦٣٤ - فلر أكريليك ثنائي عالي المحتوى الصلب سريع

وصف المنتج

كابسي ٦٣٤ هو فلر من الأكريليك الثنائي (يحتاج مصلب) ذو محتوى صلب عالي صمم خصيصا ليكون أساس لكابسي ديما المائي او اكريليك 2K او كابسي بيز. يمتاز هذا المنتج بسهولة التطبيق و الصنفرة وسرعة الجفاف و يعطى سطح نهائى ممتاز. يتميز بالقدرة العالية للمحافظة على اللمعة و درجة اللون للدهان النهائى.

الأسطح المناسبة للدهان

يمكن تطبيق كابسي ٦٣٤ على معجون بولى استر 2K , ايبوكسى برايمر 2K , ووش برايمر 2K , برايمر بادى Each , برايمر OEM , دهان قديم بعد الاعداد الجيد او سطح بلاستيك بعد تطبيق البرايمر الخاص بها (كابسي ٦١٥).

طريقة التطبيق

نسبة الخلط بالوزن ١٠ : ١٤ : ٥ : ١٠٠		نسبة الخلط بحجم :		 (1:1:5)
		فلر كابسي ٦٣٤	مصلب	ثر كابسي
		١٠٠%	٢٥%	١٠ - ٢٠ %
			٦٥٣ سريع جدا	٤٦٠٠ سريع
			أو ٦٥٢ سريع	٦٠٠ عادى
			أو ٦٥١ عادى	٦٠١ بطئ
				٦٠٢ بطئ جدا

لزوجة الرش :		
٢٦-٢٨ ثانية (DIN 4 / ٢٠ °م)		

وقت الثبات:		
٤ ساعات عند ٢٠ °م		

ممسدس الرش:				
الضغط عند مخرج الدهان	الضغط الداخل	قطر الفونيه		
	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	المتوافق مع البيئة	
٠,٧ بار (٨-١٠ بواز)	٢ بار (٢٦-٢٩ بواز)	١,٨-١,٧	HVLP	
	٤٥ - ٥٠ بواز (٣-٥,٣ بار)	١,٨-١,٧	التقليدى	

يفضل الرجوع لتعليمات الشركة المصنعة لممسدس الرش.

عدد اوجه الدهان :		
يطبق المنتج برش ٢ وجه		
سُمك الدهان الجاف ١٠٠-١٢٠ ميكرون.		

ملاحظة مهمة : هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .



KAPCI
COATINGS

وقت الجفاف بين الطبقات: الجفاف بين الطبقات: ٣-٥ دقائق / ٢٠°م الجفاف قبل التجفيف الحراري: ١٠ - ١٥ دقيقة / ٢٠°م	
وقت الجفاف: ٢٠ دقيقة / ٦٠°م ٢٠°م / ٢٠°م	
الجفاف ب IR : موجة قصيرة ١٠-١٥ د *يرجى الرجوع الى دليل المصنع للحصول على معلومات أكثر حول الجفاف بجهاز IR.	
الصفرة الجافة بالماكينه: ٣٢٠-٤٠٠/٥٠٠	
الصفرة بالماء : ٨٠٠ أو ١٠٠٠	

ملاحظات عامة

إعادة الدهان

يمكن إعادة دهان الغلر ٦٣٤ بعد الصفرة. الغلر يمكن إعادة دهانه بكابسي ديم ٩٧٦٠ او كابسي بيز ٦٧٠ او كابسي اكريلك ٦٦٠. لأفضل النتائج فى التطبيق يجب ضبط درجة حرارة الكابينة والدهان ٢٠-٢٥ د م يجب غسل مسدس الرش بعد دهانات 2K . لتطبيق الغلر ٦٣٤ على البلاستيك يفضل استخدام كابسي ٦٦ الخاص بزيادة المرونة والالتصاق .

اختيار المصلب

توفر كابسي عدة انواع من المصلبات لتتناسب مع احجام الدهان المختلفه و اختلاف ظروف الرش. المعلومات التالية هى توصيات استرشادية فقط:
يستخدم مصلب كابسي ٦٥٣ سريع جدا مع الغلر للأجزاء الصغيرة الحجم ودرجات الحرارة من ١٥-١٨°م.
يستخدم مصلب كابسي ٦٥٢ سريع مع الغلر للأجزاء المتوسطة الحجم ودرجات الحرارة من ١٨-٢٠°م.
يستخدم كابسي ٦٥١ عادى مع الغلر للأجزاء الكبيرة ودرجات الحرارة حتى ٢٥°م.
يستخدم كابسي ٦٥٦ بطيء مع الغلر للمسطحات الكبيرة ودرجات الحرارة أعلى من ٢٥°م.

VOC (2004/42/EC)

2004/42/IIIB(c) (540)535

القيمة المحددة لكمية المواد العضوية المتطايره طبقا للاتحاد الاوروبى (لتصنيف المنتج: IIB.c) (للمنتج الجاهز للتطبيق
هى بحد اقصى ٥٤٠ جرام/لتر.

قيمة المواد العضوية المتطايره لهذا المنتج بعد الخلط هى بحد اقصى ٥٣٥ جرام/لتر.

تعليمات السلامة والصحة

١. للإطلاع على معلومات عن الصحة والسلامة للمنتج يرجى قراءة تعليمات السلامة الخاصة بالمنتج (MSDS).
٢. يرجى قراءة البيانات المكتوبة على العبوة .
٣. يجب استخدام النظارة الواقية وقفاز اليدوى عند استخدام المنتج .
٤. يجب أن يكون مكان العمل به تهوية جيدة.

ملاحظة مهمة: هذه المنتجات للاستخدام الاحترافي فقط . والمعلومات المشمولة في هذه النشرات الفنية مبنية على افضل ما لدينا من معلومات و خبرات وهى للعلم فقط دون أى مسئولية تقع الشركة نتيجة سوء الاستخدام أو التطبيق .