



**KAPCI**  
COATINGS

## Ficha Técnica

Fecha de emisión: Enero 2025

Exclusivo para uso profesional

# Kapci 6510 Acelerador

## Descripción del producto

Kapci 6510 un Acelerador convencional con la intención de acelerar tiempo de curado, secar el tiempo de manejo, tiempo de cinta, etc.

Es un producto muy reactivo y hay que tener mucho cuidado respecto a la cantidad añadida. El acelerador Kapci 6510 no debe mezclarse con activadores de secado extra rápido y se recomienda utilizarlo para temperaturas de 10°C-20°C.

## Aplicación



Se añade 3-5 en masa %

**Nota:** la adición recomendada de 3-5 en masa % se calcula en la masa total del producto 2K y el activador añadidos, antes de añadir el diluyente.

La guía de mezcla de Kapci 6510 en el producto 2K en particular se encuentra en la ficha técnica del producto correspondiente.

## Notas generales

### Consejos importantes

1. Se evita la adición de Kapci 6510 en exceso como se puede causar defectos en la superficie como cáscara de naranja, burbujas in solvente, pérdida de brillo y neblina.
2. Se utiliza Kapci 6510 en temperaturas entre 10°C -20°C. No se requiere utilizar Kapci 6510 normalmente en temperaturas más de 25 °C.
3. No utilice Kapci 6510 en condiciones de alta humedad.
4. La adición de Kapci 6510 reduce la vida útil.

## Salud y seguridad

1. Para una mayor información sobre salud y seguridad, por favor, consulte la Ficha de Seguridad.
2. Observe los avisos de precaución que están mostrados en el envase.
3. Usar gafas y equipo de protección adecuados durante el uso de los productos.
4. Hay que facilitar una buena ventilación en el ambiente de trabajo.