

كابسي ٧٢٥ ستايلش – ربع لامع

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي ٧٢٥ دهان بلاستيك ربع لامع للدهانات الداخلية والخارجية مصنع من الاكريليك المعالج

مميزات المنتج

الخواص الفيزيائية للمنتج

- مقاوم للقلويات.
- قوة تغطية ممتازة.
- قابل للغسيل (حتى ٢٠٠٠٠ لفة).
- مقاوم للاصفرار.
- يلون بسهولة.
- سهل التطبيق.
- سهل التنظيف.
- يتجانس مع الشقوق الشعرية بالسطح.
- مقاوم للاتساخ

اللون	ابيض و يمكن تلوينه بملونات يونيفرسال كابسي
اللزوجة	٢٠-٢٥ سم بواز
نسبة المواد الصلبة	٣٠±٥%
الكثافة النوعية	١,٢٢±٠,٠٣ جم / سم ^٣
اللمعة	ربع لامع
معدل الفرد	٨ - ١٠ م ^٢ /كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٠ - ٤٥ ميكرون)

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يستخدم كابسي ستايلش ٧٢٥ علي جميع الأسطح الداخلية والخارجية.
- يستخدم كابسي ستايلش ٧٢٥ لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية.

نظام الدهان المقترح

الأسطح الجديدة: (اوجه) كابسي سيلر ٧٥١ ثم (٢ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠ للدخل أو ٧٤٩ للخارجي
الأسطح السابق دهانها ببويات زيتية أو لاكيات: تخشين السطح بالصنغرة والتخلص من الأتربة.
الأسطح السابق دهانها ببويات مستحلبة: تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل ثم غسل الأسطح بالماء ثم بعد ذلك

(اوجه) كابسي سيلر ٧٥١

(اوجه) كابسي لاتيكو ٧٣٧ أو (اوجه) كابسي كوت ٧٣٣

(اوجه) كابسي ٧٢٥ بعد تخفيفه بالماء .

نسبة التخفيف

كابسي ستايلش ٧٢٥ يخفف بالماء (١٠%) كحد أقصى حتى لزوجه الاستخدام المناسبة.

تطبيق المنتج

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدى أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١,٥ - ٢,١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ^٢ (٢١٠٠ باونز)

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

جفاف اولي ١ ساعة
جفاف نهائي ٤ ساعات
زمن اعاده الدهان ٦ ساعات



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

فترة الصلاحية

عامان من تاريخ الإنتاج بشرط سلامة العبوة وتخزينها طبقا للشروط الصحيحة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل