



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي ٧٢٨ إكسيتريور

وصف المنتج

كابسي ٧٢٨ إكسيتريور سوبر برايت بلاستيك مط عالي الجودة ذو مظهر جذاب للدهانات الداخلية والخارجية مصنع من الأكرليك المعالج و يستخدم لتحمل الظروف المناخية

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	يمكن تلوينه طبقا كارته الوان كابسي
اللزوجة	٣٢٢ كرس
نسبة المواد الصلبة	٣٥٧ %
الكثافة النوعية	١,٤٥ جم /سم ٣
اللمعة	مط
معدل الفرد	٨-١٠ م ² /كجم (سمك الفيلم الجاف ٤٠ - ٤٥ ميكرون)

مميزات المنتج

- مقاوم للتجبر.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- مقاوم للقلويات.
- بياض عالي غير قابل للاصفرار.
- تغطية عالية.
- مقاوم للاتساح.
- قابل للغسيل (حتى ٢٠٠٠ لفة).
- يعطي سطح منتظم وناعم بعد التطبيق.
- قوة التصاق عالية بالأسطح.
- انسيابي سهل التطبيق.

تجهيز السطح

يجب أن تكون جميع الأسطح جافة خالية من الأتربة والشحوم يفضل استخدام كابسي سوبر برايت علي جميع الأسطح الداخلية والخارجية. يستخدم كابسي سوبر برايت لجميع الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو مصيص أو خرسانية لاعطاء مظهر لامع جذاب.

تطبيق المنتج

يمكن تطبيق المنتج:

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١,٥ - ٢,١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم / سم ٢ (٢١٠ باوز)

نسبة التخفيف

كابسي سوبر برايت يخفف بالماء (٥-١٠%) كحد أقصى حتى للوجه الاستخدام المناسبة.

نظام الدهان المقترح

أولا الأسطح الجديدة: (وش) كابسي سيلر ٧٥١ ثم (٢ سكينه) كابسي بتي ٧٥٠



KAPCI
COATINGS

الأسطح السابق دهانها ببويات زيتية أو لاكهات: تخشين السطح بالصنفرة والتخلص من الأتربة. ثم (وش) مخفف من كابسي مط ٧٦٦
الأسطح السابق دهانها ببويات مستحلبة (بلاستيك): تنظف السطح جيدا بالماء والصابون السائل ثم غسل الأسطح بالماء

بعد ذلك

(وش) كابسي سيلر ٧٥١
(وش) كابسي لاتيكو ٧٣٧ أو (وجه) كابسي كوت ٧٣٣
(وشين) كابسي ٧٢٨ إكستيريور

زمن الجفاف عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ورطوبة نسبية ٦٠%

جفاف اولى	اساعه
زمن اعاده الدهان	٤ ساعه
جفاف نهائى	٦ ساعه



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- أداة التطبيق لها دور أساسي في الشكل النهائي للمنتج
- ٤- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في العبوة الأصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل