



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسبي توب ٧٣٠

وصف المنتج وأغراض من إستخدامه

كابسبي توب ٧٣٠ بلاستيك مط عالي الجودة مصنع من الأكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية.

مميزات المنتج.

الخواص الفيزيائية للمنتج

- مقاوم للقلويات.
- تغطية عالية.
- قابل للغسيل (١٠٠٠ لفة).
- سهل التطبيق.
- بياض عالي غير قابل للاصفرار.
- يلون بسهولة.
- يعطي سطح منتظم وناعم بعد التطبيق

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام كابسبي توب ٧٣٠ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو صفائح الأسمنت.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم/سم ^٢ (٢١٠٠ باوز)

هام: التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسئولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

الأسطح الجديدة تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة ؛ ثم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ طبقتين متقاطعتين ؛ ثم تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة ؛ ثم تطبيق نوع مناسب من بطانات كابسي أو لاتيكو طبقة واحدة ؛
الأسطح القديمة المطلية مسبقاً بالدهانات الألكيدية (لاكيهات) يتم الصنفرة وإزالة الغبار. ثم تطبيق كابسي سوبر مط ٧٦٦ طبقة واحدة ؛
أسطح قديمة مطلية مسبقاً بطلاء مستحلب (بلاستيك) يغسل بالماء والصابون السائل. ثم شطف بالماء.

بعد ذلك

١. تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة ؛
٢. تطبيق كابسي توب ٧٣٠ طبقتين بعد التخفيف بالماء ٥٠٪ ، للوصول إلى لزوجة التطبيق ؛

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠٪ رطوبة نسبية

- وقت الجفاف الأولي ساعة
- إعادة الدهان ٤ ساعات
- الجفاف النهائي ٦ ساعات



. ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائماً استخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم استخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل