



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي كوت ٧٣٣ مط

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي كوت ٧٣٣ بلاستيك مط مصنع من الاكريليك المعالج ناصع البياض للدهانات الداخلية.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون:	أبيض ويمكن تلوينه.
اللزوجة:	٤٣ ± ٣ كرس
المحتوى الصلب	٦٢ ± ٣ %
الكثافة	١,٦٢ ± ٠,٠٣ جم / سم ٣
اللمعة:	مط
التغطية	٨-٦ متر مربع / كجم سمك الفيلم الجاف ٤٥-٥٠ ميكرون

مميزات المنتج

- مقاوم للقلويات
- تغطية عالية
- سهل التطبيق
- يعطي سطح منظم وناعم بعد التطبيق
- بياض عالي

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام كابسي كوت ٧٣٣ للتطبيق على الطوب أو الجص أو الخرسانة أو صفائح الأسمنت.

تطبيق المنتج

يمكن تطبيق المنتج:

الرولة	الفرشاة	الرش
يوصى به	الاركان والزوايا	مسدس الرش التقليدي أو اللاهوائي
		الارشادات
		فتحة المسدس ١٥ - ٢١ بوصة
		زاوية الرش ٢٠ - ٦٠ درجة
		الضغط عند فتحة المسدس ١٤٠ - ١٩٠ كجم/ سم ٢ (٢١٠ بواز)

الأسطح الجديدة : يطبق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة . ثم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ طبقتين متقاطعتين . ثم تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة .

على الأسطح القديمة المطلية مسبقا بالزيت أو الدهانات الألكيدية يتم الصنفرة وإزالة الغبار . ثم تطبيق كابسي سوبر مط ٧٦٦ طبقة واحدة

الأسطح قديمة مطلية مسبقا بطلاء مستحلب يغسل بالماء والصابون السائل . ثم شطف بالماء . ثم تطبيق كابسي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة .

بعد ذلك

تطبيق كابسي كوت ٧٣٣ طبقتين بعد التخفيف بالماء ١٥ % ، للوصول إلى لزوجة التطبيق :

هام: التعليمات الموجودة في النشرات الفنية هي قائمة علي ما لدينا من خبرات ومعرفة بالمنتج دون أدني مسؤولية عما ينتج من مشاكل متعلقة بالسطح المراد دهانه أو المشاكل المرتبطة بالتطبيق الخاطئ للمنتج. كما يرجى دائما قراءة تعليمات السلامة والصحة.



KAPCI
COATINGS

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠ رطوبة نسبية

- وقت الجفاف الأولي ساعة
- لإعادة الدهان ٤ ساعات
- وقت الجفاف النهائي ٦ ساعات



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء فى تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل