

معجون كابسي ٧٤٩

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي بتي اكريليكو ٧٤٩ معجون بلاستيك خارجي لمعالجة الأسطح الإسمنتية وتجهيزها للدهان مصنع من الأكريليك المعالج ناصع البياض.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض
محتوى صلب	$72 \pm 3\%$
الكثافة	1.75 ± 0.03 جم / سم ^٣
التغطية	٢-٢٥ م ^٢ / كجم

مميزات المنتج

- سهل التطبيق
- قدرة ملء ممتازة
- ممتاز في تسوية السطح
- سهل الصغرة

تجهيز السطح

يتم استخدام معجون كابسي ٧٤٩ للأسمنت والجص الخارجي القديم والجديد المطلبي مسبقاً أو بالجبس الخارجي. يجب أن تكون جميع الأسطح الجديدة أو المطلية بالفعل خالية من الغبار والشحم والشمع.

تطبيق المنتج

- ١- تطبيق كابسي سيلر ٧٥٦ طبقة واحدة ؛
 - ٢- تطبيق معجون كابسي ٧٤٩ طبقتين متقاطعتين ؛
- أدوات التطبيق:** سكين المعجون

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٧٠٪ رطوبة نسبية

- وقت الجفاف الأولي ٢-٣ ساعات.
إعادة الدهان ٢٤ ساعات .
الجفاف النهائي ٢٤ ساعات.



ملاحظات عامة .

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائماً إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في حاوية مختومة أصلية في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل