



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

معجون كابسبي ٧٥٠

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسبي ٧٥٠ معجون بلاستيك داخلي لمعالجة الأسطح الإسمنتية وتجهيزها للدهان مصنع من الفينيل أكريليك المعالج ناصع البياض.

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللون	أبيض
المحتوى الصلب	$70 \pm 3\%$
الكثافة	$1,72 \pm 0,3$ جم / سم ^٣
معدل التغطيه	٢,٥ - ٣ متر مربع / كجم

مميزات المنتج

- سهل التطبيق
- قدرة ملء ممتازة
- ممتاز في تسوية السطح
- سهل الصنفرة

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
- يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
- يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يتم استخدام معجون كابسبي ٧٥٠ للأسمنت والجص الخارجي القديم والجديد المطلي مسبقاً أو بالجبس الخارجي.

تطبيق المنتج

أدوات التطبيق: سكينه المعجون

١. تطبيق كابسبي سيلر ٧٥١ طبقة واحدة ؛
٢. تطبيق معجون كابسبي ٧٥٠ طبقتين متقاطعتين ؛

وقت الجفاف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

وقت الجفاف الأولي ٢-٣ ساعات.

إعادة الدهان ٢٤ ساعات.

الجفاف النهائي ٢٤ ساعات.



ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق



KAPCI
COATINGS

مدة الصلاحية والتخزين

ستتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل