



KAPCI
COATINGS

النشرة الفنية

للإستخدام الإحترافي فقط

إصدار يناير ٢٠٢٥

كابسي سيلر ٧٥١

وصف المنتج والغرض من إستخدامه

كابسي سيلر ٧٥١ بادئ من الأكريليك عالي الجودة صنع خصيصا للمعالجة المبدئية للأسطح الإسمنتية والحجرية والجبسية الداخليه و الخارجيه

الخواص الفيزيائية للمنتج

اللزوجة	١٨ ± ٣ كريس
المحتوى الصلب	٤٤ ± ٣%
الكثافة	١,٣٢ ± ٠,٣ جم / سم ^٣
اللمعة	مط
التغطية	١٦-٢٠ م ^٢ / كجم (كمنتج جاهز للاستخدام)

مميزات المنتج

- مقاوم للقلويات
- سريع الانتشار داخل جزيئات الاسمنت
- سهل الاستخدام
- سريع الجفاف
- معدل فرد عالي
- اقتصادي و يوفر في استهلاك الدهانات

مجالات التطبيق و تجهيز السطح

- يتم إزالة أي بقايا أو أتربة على السطح
 - يتم إصلاح الشروخ الموجودة في السطح
 - يتم تنظيف السطح جيدا من الشوائب والزيوت ثم يتم تجفيفه
- يوصى باستخدام كابسي سيلر ٧٥١ كطبقة أولية لأسطح الأسمنت والجص لتعزيز الطبقة السطحية لهذه الأسطح. يتم استخدامه كغطاء مانع للتسرب لضمان التصاق ممتاز لنظام طلاء محمول بالماء

تطبيق المنتج

يتم تطبيق سيلر ٧٥١ طبقة واحدة بعد تجفيفه بالماء ٥٠% للوصول إلى لزوجة التطبيق. بعد ذلك يتم تطبيق معجون كابسي ٧٥٠ أو معجون كابسي ٧٤٩ طبقتين متصاليتين.

وقت التجفيف عند ٢٥ درجة مئوية و ٦٠ رطوبة نسبية

- الجفاف الأولي ساعة
- الجفاف النهائي ٦ ساعات



أدوات التطبيق :

الفرشاة أو الرولة



KAPCI
COATINGS

ملاحظات عامة

- ١- وقت الجفاف يعتمد بصفة عامة على حركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الدهان
- ٢- يفضل بل ويجب دائما إستخدام منتجات من نفس النوع أو الأساس لعدم حدوث مشاكل فنية
- ٣- يتم إستخدام الماء في تنظيف أدوات التطبيق

مدة الصلاحية والتخزين

سنتان من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينها في عبوة أصلية محكمة الغلق في درجة حرارة عادية. الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

تعليمات السلامة والصحة:

- ١- يرجى قراءة تعليمات السلامة والصحة المهنية.
- ٢- يرجى قراءة التحذيرات الموضحة على العبوة.
- ٣- التهوية الجيدة مطلوبة في بيئة العمل